

Søyleforskaling av vokset papp

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Voksede søyleforskalingsrør er produsert av resirkulert papp som er viklet i flere lag. Rørene er plastbelagt innvendig og vokset utvendig for tåle fuktighet og lette demonteringen.

Produseres i ulike diametere fra 140 mm til 600 mm, og i standardlengder på 1500 mm. De kan også bestilles i andre lengder på inntil ca. 6 meter.

Større diametere og lengre lengder kan skaffes.

Rørene kan skjøtes med muffer som må surres godt fast utenpå de 2 skjøtede rørene.

Produktet kan også med fordel brukes til utsparinger i gulv og til gjennomføringer for rør, ledninger etc.

NOBB modulnummer: 21329206

Dimensjon: Innvendig diameter 140-600mm, Lengde 1500mm

Farge: Brun m/blå skrift

Overflatebehandling: Vokset

Øvrige opplysninger: Ikke relevant



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ingen rutiner

Ettersyn/kontroll

Søyleforskalingen bør fjernes 24 timer etter at det er støpt.

Fjernes enklest ved ved å finne vikleanten og skjære skrått nedover langs denne.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ingen rutiner. Produktet fjernes etter bruk.

SONOCO-ALCORE AS

Forskalingsystemer

Søyleforskaling av vokset papp**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 0 år

Garanti og vilkår

10 år ved tørr lagring.

Fuktbestandighet

Er ømfintlig ovenfor fukt.

Renholdsvennlighet

Ikke relevant.

Øvrige opplysninger

Rørene må ikke utsettes for fuktighet før støpeprosessen.

Det er viktig at støpeprosessen blir korrekt utført. Helst med sprøyteslange fra bunnen og oppover og med gummi/pvc belagt sementvibrator for å fjerne alle luftlommer.

Etter at røret er tatt av kan det tres på igjen for å beskytte den støpte søylen under den videre byggeprosessen.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Sonoco-Alcore AS
Postadresse	Postboks 32
Postnr. og poststed	3191 Horten
Telefon	33020500
E-post	Sonoco-norge@sonoco-alcore.net
Internett	www.sonoco.com