

Kloppen Lamelltre AS

Stolper, søyler, rekkverk

0508

Kloppen-søyla

NOBB modulnr. 23315831*

FDV-m23315831

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: _____

Prosjekt / adresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Kloppen-søyla er en limtrekonstuksjon i gran. Dette gir god stabilitet og bæreevne. Søylen kan leveres med styringsnot og fjær i to like halvdelene for montering rundt eksisterende stender/søyle.

Halvdelene kan også monteres på vegg. Innvendig diameter er 8 cm mindre enn utvendig diameter. Søylen produseres i tettvekst gran. Standard stammelengde er 247 cm og 260 cm.

På bestilling kan stammelengder opp til 530 cm leveres.

Søylen leveres dyppimpregnert mot råte og sopp.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.: _____

Overflate: _____

Kvalitet / sortering / klasse: _____

Overflatebehandling: _____

Vedlegg / dokumentasjon: _____

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma: _____

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Ingen rutiner.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Løs maling skrapes bort. Overflatebehandling er viktig for å forhindre sprekke-dannelser. Særlig viktig er det at topputstyr og eventuell tresokkel blir godt innsatt med oljemaling/-beis. Dette fordi endeveden er sårbar for fuktighetsforandringer. Søyla males med minst to strøk. Dekk til betongsokkelen før maling og puss med fint sandpapir mellom strøkene.

Det mest utsatte punktet på søyla er endeveden ned mot betongsokkelen.

Endeveden må settes godt inn med grunning og maling, slik at den kan trekke godt til seg. Skal søyla plasseres under veranda eller annet sted der vann kan renne ned på søyla, må man forhindre at dette skjer. Kloppen Lamelltre AS kan levere ei topplate i metall som kan benyttes.

Vedlikeholdsintervall: 6 - 12 år.

Kloppen Lamelltre AS

Stolper, søyler, rekkverk

0508

Kloppen-søyla

NOBB modulnr. 23315831*

FDV-m23315831

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger**

minimum 20 år

Garanti

—

Fuktbestandighet

Produktet tåler moderate mengder fukt.

Renholdsvennlighet

«Middels» (dvs. at overflaten kan rengjøres for alminnelig forekommende skitt, f. eks. flekker av blekk, olje, etc.).

5. MILJØPÅVIRKNING**Ressursutnyttelse**

Produktet består av fornybare ressurser.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

—

Emisjon

—

6. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for produktet.

Øvrige opplysninger

—

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør Kloppen Lamelltre AS
Organisasjonsnr. NO 952 274 783 MVA
Postadresse Krabyskogen
Postnr. og poststed 2850 Lena
Telefon 61 16 07 88
E-post post@kloppen.com
Internettadresse www.kloppen.com

*Informasjonen gjelder for følgende 4 NOBB moduler: 23315252, 23315302, 23315351 og 23315393.