

HEY'DI RÅSTERK GULVMALING

Maling til industrigulv og garasje.



Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di Råsterk Gulvmaling er vannbasert enkomponent maling på basis av siloxanforsterket akrylemulsjon for betonggulv.

Forarbeid

Overflaten må være tørr, ren og støvfri, fri for olje og fett. For å sikre god heft til underlaget skal man forbehandle overflaten med Hey'di KZ tynnet 1:5 med vann. Sementhud på ny stålglattet betong skal fjernes mekanisk eller med syrevask (10 % saltsyre).

Bruksmåte

Bland eller rør om malingen godt før påføring. Påføring foretas med kost, rull eller sprøyte. Normalt er 2 strøk tilstrekkelig, ved store belastninger anbefales 3 strøk. Den svake ammoniakklukten blir borte etter kort tid.

Forbruk

1 ltr dekker 5-8 m² pr. strøk.

Tørketid

Støvtørr: Etter ca. 2 timer +20 °C. Opphold mellom strøkene: Min. 4 timer - maks. 3 døgn ved +20 °C. Full herding: Etter 7 døgn +20 °C. Rengjøring av redskap: Lunket vann, evt. med såpe.

EGENSKAPER

Vannbasert

Enkomponent

Innendørs bruk

VIKTIGE PUNKTER:

Hey'di Råsterk Gulvmaling kan benyttes på tidligere malte flater uten "koking". For å oppnå god heft bør slike flater mattes eller ripes opp.

- For å oppnå sklisikker overflate kan det i 1. strøk tilsettes ca. 4 dl tørr kvartssand (kornstørrelse ca. 1 mm) til 2,5 ltr Hey'di Råsterk Gulvmaling. Malingen tilsatt sand bør helles ut på gulvet og fordeles med rull.

- Temperatur ved påføring skal være +10 til +20 °C, dette gjelder også underlaget. Vær oppmerksom på at oppgitte tider for tørking og herding øker jo lavere temperaturen er.

- Kun til innendørs bruk.

Lagring

Lagres tørt og frostfritt inntil 4 år.

Pakning

5 ltr spann.



PRODUKTDATABLAD

For flere produkter og produktinformasjon se heydi.no

HEY'DI RÅSTERK GULVMALING

Maling til industrigulv og garasje.

TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):

Heftefasthet etter 28 døgn:	3 N/mm ²
Påføringsstemperatur:	Minimum +10 °C
Lagring:	Lagres tørt og frostfritt inntil 4 år.
Pakning:	5 kg spann

PRODUKTKODER:

Varenummer:	6803
GTIN nummer:	7054150068031
NOBB nummer:	60648697
Revisjonsdato:	29.05.24

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.