

PRO 30D

Produktbeskrivelse

PRO 30D - Waterr. Wood Adh. er et bruksklart, hurtigtørkende, PVAc-basert lim med overlegen vannbestandighet (D3).

Egenskaper

- Enkel å bruke
- Høy heftestyrke
- Hurtig tørking
- Transparent etter tørking
- Motstandsdyktig mot høye temperaturer

Bruksområder

- Innvendige applikasjoner med hyppig kortsiktig eksponering av limingen for rennende eller kondensert vann
- Innendørs bruk som er utsatt for høy relativ luftfuktighet.
- Utvendige applikasjoner som ikke er utsatt for værfaktorer
- Produksjon av dør- og vinduskarmer som må oppfylle klasse D3 i henhold til EN204
- Liming av tre, plate, sponplater, finér
- Monteringsliming av mykt tre
- Konstruksjonsliming som tappforbindelser, hull osv.
- Faste kantlister med finér, plastlaminat og lister med massivt tre
- Overflateliming av dekorfilm, HPL og CPL til sponplater, MDF og kryssfiner
- Limfuger i plater og liming av klosser av mykt tre, løvtre og sponplater




Spesifikasjoner

Kjemisk base	PVAc
Konsistens	Høyviskøs væske
Herdesystem	Fysisk tørking
Egenvekt	ca. 1,10 g/ml
Åpen tid	ca. 8 minutter
Forbruk	80 - 140 g/m ² i full overflatebinding. 160 - 180 g/m ² i montering
Påføringstemperatur	5°C - 35°C
Holdbarhetsklasse (EN 204)	D3
Min. filmdannende temperatur (MFFT)	5°C
pH-nivå	ca. 3
Presstrykk	1 kg/cm ² - 2 kg/cm ²
Pressetid	See application method
tørrestoffinnhold	ca. 50%

Fotnote: fordampningstid, åpentid og herdehastighet kan variere avhengig av miljøfaktorer som temperatur, fuktighet og type underlag.

Overflater

- Underlagets tilstand
Materialene skal være flate og passe godt sammen, og være rene, tørre og frie for støv og fett.



PRO 30D

- Klargjøring av overflate
Lett sliping eller sliping kan forbedre vedheftet.
- Type underlag
PRO 30D - Waterr. Wood Adh. har god vedheft til følgende underlag: mange ikke-porøse og porøse underlag som tre, kartong, laminat osv.... Vi anbefaler en forutgående vedheft og kompatibilitetstest på hver overflate.

Påføringsmetode

- Påføringsmetode
Påfør limet med en fintannet kam eller pensel på ett av materialene som skal limes. Før delene sammen og klem i 1 til 2 timer. Presstider: Hvis relevant. Herdetiden er sterkt avhengig av hvilken type tre som er brukt, temperaturen, mengden lim og porøsiteten til materialene som skal limes. Minimum presstider for hyppig liming med langsgående oppvarming > 15 sek og dekor-finish 5 10 sek. Minimum presstider for monteringsliming: 8 15 min. Minimum presstider for liming av fuger og liming av blokker: 10 15 min. Overflatebinding av HPL/CPL i press med korte sykluser ved 70 °C: Til kryssfiner ca. 90 sek og til sponplater ca. 45 sek.
- Rengjøringsmetode
Før herding kan PRO 30D - Waterr. Wood Adh. fjernes med vann fra ikke-porøse materialer eller verktøy. Herdet produkt kan bare fjernes mekanisk.
- Reparasjonsmetode
Reparasjon: med samme produkt.

Anbefalinger for helse og sikkerhet

Ta hensyn til vanlig arbeidshygiene. Se etikett og materialsikkerhetsdatablad for mer informasjon.

Emballasje/Logistikk

Forpakning: Ulike størrelser tilgjengelig. Vennligst se produktkatalogen, Soudal-nettstedet eller en Soudal-representant.
Holdbarhetstid ved lagring: 24 måneder i uåpnet emballasje på et kjølig og tørt sted ved temperaturer mellom +5 °C og +25 °C

Kommentarer

- Ved liming av visse treslag som bøk og kirsebær kan det forekomme misfarging oppstå på grunn av variasjonen i sammensetning og forbehandling.
- PRO 30D - Waterr. Wood Adh. bør ikke fortynnes.

Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene i denne dokumentasjonen er resultat av våre eksperimenter og vår erfaring, og er formidlet i god tro. Det er av generell karakter og medfører ikke noe ansvar. På grunn av variasjonen i materialer og underlag og det store antallet mulige anvendelser som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de resultatene som oppnås. Ettersom utformingen, kvaliteten og arbeidsforholdene er utenfor vår kontroll, aksepterer vi ingen forpliktelser på bakgrunn av dette dokumentet. I alle tilfeller anbefales det å foreta forhåndstest av applikasjon. Produsenten forbeholder seg retten til å endre produkter uten forvarsel.