PRIMER 5075

PRODUKTDATABLAD

2026-08-31

PRODUKTBESKRIVELSE

1-komponent herdende primer for Bostik polyuretanfugemasser, hybrid-/SMP-/MS-fugemasser og silikonfugemasser, samt for å minimere risikoen for bobledannelse ved fuging mot porøse materialer. Grunningen bindes også kjemisk til fugemassen.

BRUKSOMRÅDE

For priming før fuging med polyuretanfugemasser, hybrid-/SMP-/MS-fugemasser og silikonfugemasser på porøse overflater som betong, tegl, stein og tre. Særlig oljeholdige tresorter som teak er viktig å forhåndsbehandle. Grunningen fungerer også bra på mange metaller og plastsorter, men dette bør testes ut på forhånd.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Alle fugeflater må være tørre og rene. Løse biter og partikler fjernes med en stiv børste. Påføring skjer best med pensel. På meget sugende underlag kan det være nødvendig å gjenta primingen. OBS ! Primeren blir noe mørkere med tiden pga lysets påvirkning, og blir dermed mer fremtredende mot lyse flater. Man bør være oppmerksom på dette før påføring. Primeren må tørke minst 30 min. før påføring av fugemasse. Max. tørketid er 5 timer. Da Bostik 5075 reagerer med luftens fuktighet, skal den lagres i uåp- net boks. Hvis boksen, som åpnes gjentatte ganger og siden får stå en stund, viser sterk uklarhet/ er grumsete ved omrøring, vi- ser dette at primeren er ubrukelig.

ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktet er klassifisert som helseskadelig og brannfarlig. Bruk forutsetter effektiv ventilasjon eller bruk av egnet åndedrettsvern.F.eks maske med filter type A2. For ytterligere informasjon, se produktdatablad(sikkerhetsdatablad).

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data vi henviser til også våre anvisninger og anbefalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.

PRODUKTBESKRIVELSE

Konsistens:	Tyntflytende
Herdesystem:	Tørker og herder med luftfuktighet.
Egenvekt:	ca 0,96 .
Tørrstoff:	ca 30 %
Løsemiddel:	Metyletylketon, toluen .Må ikke fortynnes
Brannfare:	Ja
Flammepunkt:	+ 1 °C
Lagringstid:	9 måneder i ubrutt forpakning. Lagres tørt og svalt.
Farge:	Transparent, gulaktig.
Forbruk:	ca 100 løpemeter fuge / liter.

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data vi henviser til også våre anvisninger og anbefalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.