



E.S.P.

VANNBASERT PRIMER

Produktbeskrivelse

ESP er vannbasert primer som preparerer og grunner i samme operasjon og eliminerer behovet for mattsliping.

ESP etterlater en tynn film som gir en sterk vedheft for nytt toppstrøk maling på alle ikke-porøse overflater.

Egenskaper

- Enkel påføring med lofri klut.
- Klargjør jevne, glatte/harde overflater for videre behandling.
- Kan overmales med oljebasert/vannbasert maling og lakk.
- Eliminerer tidkrevende mattsliping og fjerning av slipestøv.
- Kan overmales etter to timer og opp til 7 dager senere.
- Enkel i bruk.
- Den vil ikke mykne, fjerne eller matte det gamle underlaget.

Bruksområder

- For innendørs og utendørs bruk.
- Lakk, emaljelakk, maling: vegger, møbler, radiatorer...
- Keramiske fliser: Baderom og kjøkken.
- Melamin: Innredning, bordplater og lignende.
- Glass.

Tekniske data

Finish: klar.

Bindemiddel: akryl.

Løsningsmiddel: vann.

Egenvekt:

Fysisk form: flytende.

Brennbarhet: N/A.

Antennelighet: N/A.

Flammepunkt: > 100°C.

Holdbarhet: minst 2 år.

Beholderstørrelse: 1 liter.

Farge: N/A.

Tørketid: 2 timer, avhengig av temperatur og fuktighet.

VOC: EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/h) 30 g/L. (2010).

Dette produktet inneholder maks. 29 g/L.

Påføringsverktøy	• Lofri klut, pensel.
God påføringspraksis	• Kontroller at ny finish matcher eksisterende finish. • Fjern eventuell løs gammel behandling. • På skitne og nedfattede overflater skrubb disse med en grønn skrubbe eller 00 stålull dyppet i ESP. • Tørk av all ESP med en ren, tørr, lofri klut etter 5–10 minutter, og følg påføringsveiledningen nedenfor. Man kan også rengjøre overflaten med kraftvask. Skrubbe denne med grønn skuresvamp, skyll godt med rent vann, og følg påføringsveiledningen nedenfor. • Bruk rene kluter og skift dem ut regelmessig. • Unngå å forurense ny, ren ESP med gammel brukt ESP. • Anvendes mellom 5 og 35°C.
Påføring	• Påfør ESP med en ren, tørr, lofri klut. Hvis ESP "kryper" eller skiller seg, er ikke overflaten ren. Tørk av ESP og rengjør på nytt etter veiledningen ovenfor. • La stå i 5 minutter og tørk lett av overflaten i én retning med en ren klut for å fjerne overflødig ESP. • La ESP tørke i 2 timer, før du påfører finish.
Dekkevne	• 18 m² per liter. • Faktisk dekkevne varierer avhengig av type, alder og tekstur på overflaten.
Begrensninger	• Kan ikke overmales med tokomponent maling/lakk, cellulose-, xylen- og uretanmaling.
Rengjøring	• Såpe og vann.
Oppbevaring	• Beskyttes mot frost.
Sikkerhet	HMS-datablad tilgjengelig på www.owatrol.com/no .

