

270SP

Revisjon: 16/03/2019

Side 1 av 2

Spesifikasjoner

Utgangspunkt	Syntetisk gummi
Herdesystem	Fysisk tørking og krystallisering
Viskositet (Brookfield)	Ca. 192 mPa.s
Total andel fast innhold	Ca. 19 %
Fordampingstid (= minimum tid før heft)	10 min
Åpningstid	10 - 30 min
Tørketid (23°C og 50% RF)	Tåler berøring umiddelbart, helt herdet etter 2 til 3 dager.
Forbruk (*)	Ca. 3,5 m ² /aerosol
Kortvarig temperaturbestandighet etter fullstendig herdig	-20°C --> 70°C (10 min)
Påføringstemperatur	5 °C → 30 °C
Spray-mønster	Tett nettverk

* Disse verdiene kan variere avhengig av miljøfaktorer som temperatur, fuktighet og type underlag. ** Informasjonen gjelder det fullherdede produktet.

Produktbeskrivelse

270SP er et profesjonelt kontaktlim i aerosol, basert på syntetisk gummi og harpiks, klar til bruk.

Egenskaper

- Klar til bruk og svært brukervennlig
- Profesjonell kvalitet
- Hurtig liming som tåler berøring.
- Hurtig tørkeprosess.
- Rask styrkeoppbygging.
- Bredt påføringsområde
- God vedheft til mange materialer
- Lavt forbruk
- Inneholder ikke toluen- og metylenklorid

Bruksområder

- For liming av en lang rekke materialer (ikke egnet for ujevne overflater).
- Liming av de fleste vanlige materialene som gummi, lær, kunstskinn, kork og plast til flere underlag eller til seg selv.
- Liming av dekorpapir, PVC-folie og andre dekorfolier på sponplater, MDF og Triplex.

Forpakning

Farge: transparent

Forpakning: 500ml aerosol

Holdbarhetstid ved lagring

Minst 12 måneder i uåpnet emballasje på et tørt sted ved temperaturer mellom +5 °C og +25 °C. Stående lagring anbefales. Produktet bør lagres i henhold til regler for lagring av brennbare stoffer. Se materialsikkerhetsdatablad for mer informasjon.

Overflater

Egenskaper: Materialene som skal limes bør være flate og passe godt sammen, og være rene, tørre og frie for støv og fett.

Klargjøring av overflaten: Ingen forbehandling er nødvendig. Å slippe glatte overflater ruer forbedrer vedheften. Vi anbefaler å utføre en forutgående vedheftstest på alle underlag. 270SP kan påføres på alle underlag, unntatt PS (polystyren), PE, PP, PTFE.

Påføringsmetode

Påføringsmetode: Rist boksen godt før bruk. Ved håndtering må aerosolbeholderen holdes loddrett hele tiden og trykk dysen helt ned. Spray med en avstand på ca. 5-10 cm fra objektet. Påfør limet jevnt på begge overflatene som skal limes. Spray banene over hele materialet, helst med en halvveis overlapping av forrige bane for å dekke hele overflaten med 2 lag. To tynne lag (med overlapping) gir bedre resultater enn ett tykt

Merk: Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene i denne dokumentasjonen er resultat av våre eksperimenter og vår erfaring, og er formidlet i god tro. På grunn av variasjonen i materialer og underlag og det store antallet mulige anvendelser som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de resultatene som oppnås. Ettersom utformingen, kvaliteten og bearbeidingsforholdene er utenfor vår kontroll, aksepterer vi ingen forpliktelser på bakgrunn av dette dokumentet. I alle tilfeller anbefales det å foreta foreløpige undersøkelser. Soudal forbeholder seg retten til å endre produkter uten forvarsel.

270SP

Revisjon: 16/03/2019**Side 2 av 2**

lag. Vent minst 10 minutter (ved 23 °C og 50 % RF) og før de to delene sammen. Press deretter godt sammen. Når man lager sammenføyninger er det styrken og ikke varigheten av presset som avgjør sluttstyrken. Bruk helst en rull eller en gummihammer til å presse sammen. Etter sprøyting holder du boksen opp ned og trykker på sprøytehodet til det bare kommer ut drivgass og ikke lim, for å hindre at sprayboksen tilstoppes.

Anbefalinger for helse og sikkerhet

Ta hensyn til vanlig arbeidshygiene. Må bare brukes i godt ventilerte områder. Hvis ventilasjonen ikke er tilstrekkelig bør man bruke åndedrettsvern. Se etikett og materialsikkerhetsdatablad for mer informasjon. Ettersom boksen kan inneholde brannfarlig drivgass, bør alle mulige antennesskilder fjernes før påføring.

Kommentarer

- Må ikke brukes der det er fare for at den kan stå permanent under vann.
- Ikke egnet for vinyl eller andre materialer med høyt innhold av mykgjørere.

Ansvar

Innholdet i dette tekniske databladet er et resultat av tester, observasjon og erfaring. Det er av generell karakter og medfører ikke noe ansvar. Det er brukerens ansvar å avgjøre basert på egne tester om produktet er egnet for denne bruken.

Merk: Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene i denne dokumentasjonen er resultat av våre eksperimenter og vår erfaring, og er formidlet i god tro. På grunn av variasjonen i materialer og underlag og det store antallet mulige anvendelser som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de resultatene som oppnås. Ettersom utformingen, kvaliteten og bearbeidingsforholdene er utenfor vår kontroll, aksepterer vi ingen forpliktelser på bakgrunn av dette dokumentet. I alle tilfeller anbefales det å foreta foreløpige undersøkelser. Soudal forbeholder seg retten til å endre produkter uten forvarsel.