

# FDV-DOKUMENTASJON

## NOBB HOVEDGRUPPE: 0505 Innvendig panel

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Innvendig panel i ulike profiler produsert av kvistfri fingerskjøtt furu. Produsert med +/- 10 % fuktighet. Finnes i ulike profiler og dimensjoner.

Malt kvistfri panel fra Byggmakker Handel AS, produsert av Combiwood Barkevik er overflatebehandlet med 2 strøk vannbasert maling med sparkling og mellomslip. Produktet er garantert for kvistgjennomslag og kvistgulning.

Panel produseres i all hovedsak av fingerskjøtt furu, tilnærmet kvistfritt, og leveres behandlet på tre sider fra fabrikk.

Standard i hvitmalt utførelse- med fargekode NCS S0502Y eller NCS S0500N, glans ca 20-25 %.

For øvrig benyttes NS 3180 *generelle krav til høvellast* som relevant standard for kvalitet.

Det understrekes at tre er et levende materiale som påvirkes av ytre faktorer som luftfuktighet, temperatur og sollys. Det kan derfor ikke utelukkes at bevegelser/endringer i treet vil kunne påvirke overflaten, dette er ikke å anse som mangel ved produktet.

### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### **Før montering**

Treverk er et hygroskopisk materiale, og vil naturlig ha radiell og tangentiell krymping/svelling i takt med variasjonene i luftfuktigheten, og det er viktig at det får tid til å stabilisere seg, da luftfuktigheten i norske boliger varierer med årstidene.

Akklimatisering må foregå liggende inne, plant, for å unngå at bordene kuver og vrir seg, og ikke krymper og sveller mer enn naturlig.

Listverket bør ligge inne til akklimatisering i minst 5-7 døgn før montering.

Husk å følge monteringsanvisning.

#### **Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Panel rengjøres regelmessig med støvtørring med tørr klut.

Flekkfjerning utføres med godt oppvridd klut med mildt rengjøringsmiddel eller grønnsåpe uten salmiakk. Unngå kjemikalier som inneholder sterke alkalier og syrer.

#### **Ettersyn/kontroll**

Fuktig trevirke kan fremkalle vekst av muggsopper- misfarging, sorte prikker og grå flekker indikerer dette.

## NOBB HOVEDGRUPPE: 0505 Innvendig panel

For etterbehandling og overmaling av panel må du hensynta følgende; overflaten skal alltid rengjøres og nedmattes, alkaliske vaskemidler samt rødsprit er velegnet til dette formålet, samt nedsliping med fint sandpapir.

Husk å støvtørre og rengjøre før påføring av dekkstrøk med maling. Se for øvrig alltid på emballasjen til det overflatebehandlingsmiddelet du skal benytte for råd og instruks.

Fargehandlere og byggevareforretninger vil kunne gi informasjon om produkter som er best egnet til både vedlikehold og etterbehandling.

### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

#### **Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

20 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

#### **Fuktbestandighet**

Dette produktet er ømfintlig ovenfor fukt.

### 4. MILJØPÅVIRKNING/ HMS-REFERANSER

#### **Avfallshåndtering i NS 9431**

Forbrenning og energiutnyttelse

#### **Opprinnelse- Næring**

Bygg og anlegg

#### **Kode for avfallsbehandling ihht NS 9431**

1142 Behandlet treverk

#### **Kommentarer**

Fuktige materialer kan fremkalle vekst av muggsopper.

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20% over lang tid kan det utvikles muggsopp på overflaten. Misfarging indikerer dette.

#### **Øvrige opplysninger**

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

#### **HMS-referanser**

Se HMS-fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

**Produsent/importør:**

Combiwood Barkevik AS for Byggmakker Handel AS

**Organisasjonsnummer:**

NO980 656 616

**Postadresse:**

Postboks 117, 2020 Skesmokorset

**Telefon:**

Sentralbord 06 706

**Firmapost (e-post):**

[firmapost@byggmakker.no](mailto:firmapost@byggmakker.no)

**Internett side:**

[www.byggmakker.no](http://www.byggmakker.no)

