



Arbor-Trading A/S

Bygningsplater 1040

Ferdigmalte våtroms- / landbruksplater

NOBB modulnr. 20005474

FDV-20005474

## 1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: .....

Prosjekt / adresse: .....

Bruksområde / bygningsdel: .....

## 2. PRODUKTBESKRIVELSE

Arbor ferdigmalte våtromsplater/landbruksplater er en sponplate av beste kvalitet, laget for å tåle store fuktighetspåkjenninger.

Platen har en jevn og glatt overflate, som er lett å holde ren. Den tåler normal høytrykksspyling, har stor støt- og slagfasthet, og overflatebehandlingen er slitesterk og elastisk og motstår det aggressive miljøet i driftsbygninger.

Platene gjennomgår en grundig overflatebehandling, der de først blir pusset, grunnet, pusset igjen, og blir til slutt påført en spesialkomponert syreherdet, melaminbasert plastmaling.

NB: Not og fjær og alle kanter er også behandlet.

Våtroms- og Landbruksplaten leveres i 12 mm tykkelse for vegg og himling.

Platene er ikke godkjent for bruk i melkerom.

### Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.: .....

Fargekode: .....

Kvalitet / sortering / klasse: .....

Overflatebehandling: melaminbasert plastmaling

Vedlegg / dokumentasjon: .....

## 3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale?    NEI            JA            Hvis ja, firma: .....

### Renjføring og renjføringsmetoder

Overflaten kan vaskes med høytrykksspyler. Bruk kaldt vann. Maks trykk 80 bar. Avstanden mellom spylehode og platen må være minst 30 cm. Salmiak kan benyttes for vanskeligere flekker.

### Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner.

### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Arbor Landbruksplate er vedlikeholdsfri



## 4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

### Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Antatt levetid/brukstid er minimum 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

### Garanti

—

### Fuktbestandighet

Dette produktet påvirkes ikke av fukt.

### Renholdsvennlighet

—

## 5. MILJØPÅVIRKNING

### Ressursutnyttelse

Det foreligger ingen informasjon om materialressurs.

### Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

### Emisjon

Se HMS-FAKTA

## 6. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helseisiko – verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

### Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

## 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshåndtering: Deponering

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 0700 |0600 | \_ \_ \_ \_ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

### Øvrige opplysninger

—

## 8. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Arbor-Trading A/S
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 945 011 092 MVA
<b>Postadresse</b>	Arborvn. 10
<b>Postnr. og poststed</b>	8690 Hattfjelldal
<b>Telefon</b>	75 18 50 00
<b>E-post</b>	<a href="mailto:arbor@arbor.no">arbor@arbor.no</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.arbor.no">www.arbor.no</a>