

Invändig Linoljefärg Halvblank

Materialbeskrivning och användningsområde:

Invändig Linoljefärg Halvblank är en traditionell linoljebaserad färg för invändig målning. Färgen är avsedd för målning av paneler, möbler, fönsteromfattningar och andra snickerier inomhus.

Målningsanvisning:

På nytt trä behandlas alla kvistar med schellack för att undvika genomslag av hartsämnen. Därefter grundas två gånger, antingen med den vattenburna grundfärgen *Slipgrund V* eller med *Invändig Linoljefärg Grund*.

Det är viktigt att grundningen ger en jämn icke-sugande yta annars kan variationer i glans uppstå vid färdigstrykning.

Var noga med att röra om väl från botten. Färgen ska strykas tunt. Använd runda eller ovala penslar av god kvalitet. Roller rekommenderas inte.

Sörj för god luftväxling. Färgens torkning är beroende av tillgång till friskt syre.

OBS! Vit Invändig linoljefärg bör pigmenteras i någon kulör då ytor där ljus inte kommer till kan gulna med tiden.

TEKNISKA DATA:

Bindemedel:	Rå kallpressad linolja, kokt linolja
Kulör:	RAÄ, NCS
Pigment:	Titandioxid
Viskositet:	BF ca 2000
Densitet:	1,5 kg/liter
Torrhalt:	99 vikt%
Glans:	Halvblank ca 50 vid målning
Torktid:	24-36 timmar
Materialåtgång:	12-15 m ² /liter
Rengöring:	Såpa, lågaromatisk lacknافت
Förpackning:	0,5 liter, 1 liter, 5 liter



OBS! Trasor, trassel m.m. indränkta med linolja kan orsaka självantändning. Förvara dessa under vatten eller bränn dem.

VOC-gränsvärde (Kat A/d): 300g/l (2010)

Produktens VOC: < 10 g/l

Engwall o. Claesson AB

Götlundagatan 11 | SE-124 71 Bandhagen

Tel. kontor: +46 (0)8-86 03 50 | Fax: +46 (0)8-99 90 03 | Hemsida: www.eoc.se | E-mail: info@eoc.se