



ARDEX AF 830

Fikseringslim

- Meget miljøvennlig
- Raskt belegningsklar
- Til teppefliser med filtbakside
- Lavt forbruk



BRUKSOMRÅDE

Vannbasert fikseringslim til fiksering av teppefliser med filtbakside samt til fast liming av teppefliser med bakside av bitumen/filt, PVC eller PUR.

Til montering av godkjente LVT-belegg i lengder opp til 120 cm. Kontakt ARDEX ved bruk til LVT-belegg og vinylfliser. Til montering på sugende og ikke-sugende underlag innendørs.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Underlaget skal være jevnt, permanent tørt, fast, bæredyktig, fri for vedheftsreducerende midler, og uten sprekker samt avtrekk- og trykkfast. Gulvbransjen retningslinjer vedrørende fuktinnhold, temperaturer m.m. skal overholdes. ARDEX AF 830 skal brukes ved temperaturer over +15 °C og RF mindre enn 75 %. Eventuell sparkling og oppretting av underlaget utføres med en egnet ARDEX primer og sparkel- eller avrettingsmasse.

ARDEX SYSTEMLØSNINGER

Når ARDEX AF 830 brukes sammen med andre ARDEX produkter med betegnelsen EMICODE EC 1 og EC 1 Plus, oppnås optimale betingelser for en miljøvennlig og luktfri konstruksjon. Etter uttørring er ARDEX AF 830 uskadelig for mennesker og miljø.

BEARBEIDING

ARDEX AF 830 røres om før bruk. Limet påføres jevnt over hele underlaget med en malerrulle. Dammer av lim skal unngås. På eksisterende data-gulv, må det ikke komme fikseringslim mellom platene. Skjøter kan dekkes med tape før påføring av fikseringslimet. Avluftningstiden avhenger av temperatur og luftfuktighet, materialenes og underlagets sugeevne samt hvor mye fikseringslim som påføres. Under normale betingelser er avluftningstiden på sugende underlag ca. 30 min. og på ikke-sugende underlag ca. 60 min. Teppeflisene monteres, når fikseringslimet er glassklart og tørket opp. Teppeflisene gnis godt fast i fikseringslimet.

BEMERK

Produktet er godkjent av Ege Tepper til montering av deres fliser med filtbakside. Beleggproduzentens anvisninger samt gjeldende normer og regler, skal overholdes. I tvilstilfeller anbefales det å utføre et prøvofelt.

Demontering av teppefliser:

Teppefliser med filtbakside kan legges og tas opp igjen flere ganger. Andre former for baksider som bitumen/filt, PVC eller PUR, vil normalt klebe så godt til underlaget at det ikke er mulig å gjenbruke limet.

Tekniske data:

Materialforbruk:	120-140 g/m ² , - teppefliser med filtbaksid Kontakt ARDEX ved bruk til LVT-belegg og vinylfliser
Bearbeidingsbetingelser:	Temperatur: Ikke under 15 °C Relativ luftfuktighet: ikke over 75 %
Avlufting:	20-30 min.
Monteringstid:	Ca. 3 timer Lave temperaturer og høy luftfuktighet forlenger bearbeidingsstiden og kan føre til at fuktighet sperres inne i belegget. De angitte tider er ved +18 °C og 65 % RF
Rengjøring:	Før herding med vann
Velegnet til kontorstoler:	Ja, i henhold til EN 12529
Velegnet til gulvvarme:	Ja
Daglig rengjøring:	Velegnet til sjamponering og sprøyteekstraksjon
Levering:	Spann á 10 kg netto
Lagring/holdbarhet:	12 måneder i uåpnet emballasje Skal lagres kaldt men frostfritt
EMICODE:	EC 1 Plus - meget miljøvennlig