



Eik Warm Cotton Finale

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

Artikkelnummer	10138787 (PEGLT3VD)	Overflatestruktur	børstet	Fuktighetsinnhold	5-9%
Tresort	Eik	Fas	2-sidig fas	Densitet kg/m³	>= 500kg/m ³
Sortering	Finale	Antall bord med delt toppsjikt	0	Brannklasse	Dfl-s1
Produkttype	3-lags parkett	Utseende	Grå gulv	Innhold av formaldehyd	E1
Varegruppe	14 mm Stavmønster 14mm Stavmønster 3- Stav	Stil	Nordic	Innhold av pentachlorphenol (PCP)	NPD
Format	14mm Stavmønster 3- Stav	m² per pakke	2,84	Brinell verdi (N/mm²)	38
Dimensjoner	14 x 215 x 2200 mm	Antall bord pr. pakke	6	Bruddstyrke	NPD
Slitesjikt	3,5 mm	Vekt pr. pakke (kg)	21	Varme gjennomgang W/(m²K)	0,13
Kjernemateriale	Gran / Gran	m² pr. palle	142	Varme motstand (m²*K)/W	0,11
Låsesystem	5G Click	Pakker pr. palle	50	Klassifisering bruksområde	Class 1
Gulvvarme	godt egnet	Vekt pr. palle (kg)	1050	Slipe motstand	USRV 91
Overflatebehandling	Live Pure lakk	EN Norm	EN 13489	Nobb nummer	56477820
Farge	Warm Cotton	FSC claim	controlled sources	GTIN	7035580213611



Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme. Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.