

# HEY'DI RETT I SPREKKEN

Tynntflytende epoxy til sprekkefylling.



## Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di Rett i Sprekken er en tokomponent, løsemiddelfri, tynntflytende epoxy, med meget god inntrengningsevne og limeeffekt. Hey'di Rett i Sprekken benyttes til å fylle og tette riss i betongdekker, terrasser m.m, og til festing av løsnede pusslag og keramiske fliser på gulv.

## Bruksmåte - sprekkefylling

Klipp av toppen på sprutkorken etter bredden på sprekken, og fyll rett fra flasken. Behandlingen gjentas fortløpende inntil sprekken er fylt.

## Bruksmåte - Sammenliming

Bor hull i pusslaget, eller i fugekrysset mellom flisene, plasser trakten i hullet og fyll opp trakten slik at trykket bevirker at Hey'di Rett i Sprekken fordeler seg horisontalt i hulrommet. Man kan også benytte enkle håndsprøyter for dette formål. Rengjøring foretas med aceton e.l.

## Forarbeid - Underlag

Sprekken som skal fylles må ikke være vannfylt og temperaturen må være minimum +5 °C. Det kan være en fordel å dra en spiss metallgjenstand i sprekkenes overflate for å fjerne støv og skitt, for at massen lettere kan renne ned i sprekken. Dersom sprekken er gjennomgående må den sparkles på undersiden for å hindre at massen renner tvers igjennom dekket.

## Utblanding

Hell Del A (herder) over i flasken med del B (harpiks), skru på den svarte sprutkorken og ryst flasken godt i ca. 4 minutter.

## EGENSKAPER

---

**Tokomponent**

---

---

**Løsemiddelfri**

---

Brukstid utblandet masse ca. 30 minutter ved +20 °C og ca. 1 time ved +10 °C. Der massen ønskes tykkere, f.eks. til toppsparkling av en sprekke, blandes massen med ca. like deler av Fortykningspulveret. Utblandet Hey'di Rett i Sprekken utvikler varme ved herdingen, og dersom mye av innholdet blir værende i plastflasken vil denne kunne smelte. Plasser derfor eventuelt overskudd på sikker måte, f.eks. i en metallboks.

## Brukstid - Tørketid

Høy styrke oppnås etter få timer ved over +10 °C, full herding etter 7 døgn.

## Forbruk

0,5 kg sett gir ca. 0,35 ltr masse.

## Lagring

Uåpnet sett kan lagres i inntil 2 år.

## Pakning

0,5 kg pakning.



## PRODUKTDATABLAD

For flere produkter og produktinformasjon se heydi.no

# HEY'DI RETT I SPREKKEN

Tyntflytende epoxy til sprekkfylling.

### TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):

Lagring:	Uåpnet sett kan lagres i inntil 2 år.
Forpakning:	0,5 kg pakning

### PRODUKTKODER:

Varenummer:	207
GTIN nummer:	7054150002073
NOBB nummer:	21792908
PR-nummer:	60292 + 60293
Revisjonsdato:	28.05.24

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.