

## **FDV-DOKUMENTASJON**

### **HELTREKLEDNING FRA GRAN TIL UTVENDIG BRUK**

#### **1 PRODUKTBESKRIVELSE**

Kledningene leveres i de vanligste profiler og dimensjoner. Det produseres også spesialkledning etter mål / tegninger.

Kledningsbord leveres med en saget framside.

Kledningen kan også leveres som fingerskjøtt (precut)

Kledningen som her er omtalt er ikke ment å benyttes uten at den overflatebehandles og kan leveres overflatebehandlet fra Sagtun

#### *Behandlet kledning*

##### *Grunnet:*

Kledningen vil være ferdig grunnet på 3 eller 4 sider. Fordelen med ferdig grunnet kledning er at den er påført under optimale forhold før den settes på veggen. Dette gjør at faren for råteangrep blir redusert. Man er også uavhengig av værforhold og årstid for montering av grunnet kledning, men kledningen etter montering ferdigbehandles med dekkstrøk fra anerkjente produsenter. Grunnet kledning fra Sagtun kan stå inntil 2 år under normale værforhold før den overmales. (transparente farger inntil 1 år)

##### *Malt:*

Produktet er malt på 3 med ett eller to strøk med vannbasert toppstrøk. Fordelen med ferdig grunnet kledning er at den er påført under optimale forhold før den settes på veggen. Dette gjør at faren for råteangrep blir redusert. Man er også uavhengig av værforhold og årstid for montering av grunnet kledning, men kledningen etter montering ferdigbehandles med dekkstrøk fra anerkjente produsenter. Malt kledning fra Sagtun med 1 toppstrøk kan stå 3-5 år under normale værforhold før den overmales. Med 2 toppstrøk 5-7 år. Alle spikerhull og kappflater må forsegles.

##### *Antatt levetid/brukstid:*

Produktet er beregnet å vare minimum tretti år hvis anbefalt vedlikehold er gjennomført og at kledningen er montert etter Norsk Standard.

#### **2 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

##### *Rengjøring og rengjøringsmetoder*

Kledningen kan vaskes med typiske produkter beregnet for vask av utvendig kledning. Følg produsentens anvisning nøye. Ved bruk av høytrykkspyler så bruk lavt trykk for å unngå skader på trefibrene.

##### *Ettersyn/kontroll*

Kledningen inspiseres årlig, for å vurdere kledningens tilstand og registrere eventuelle skader. Råtedannelsen begynner somregel nederst på veggen. En syl kan stikkes inn i treverket på ulike steder for å sjekke om det er områder med råten ved. Eventuelle råteangrep må utbedres omgående ved å skifte ut alt skadet tre. Ved sopp og alger angrep må kledningen rengjøres og eventuelt også overflatebehandles hvis det avdekkes eksponerte treoverflater etter rengjøring.

#### *Vedlikeholdsinstruks og -intervall*

Ubehandlet kledning skal ferdigbehandles så snart som mulig. Behandling skjer med anerkjente produkter og beskrivelsen til leverandøren må følges.

overflatebehandles for maksimal levetid etter leverandørens spesifikasjoner. Kledningen må behandles / rengjøres etter gitt intervall fra leverandøren av beis / maling. Eventuelle skader i malingsfilm eller trevirke må utbedres omgående. All løs maling fjernes mekanisk. Bruk gjerne stålbørste ved særlig mye slitt treverk.

Endeved bør alltid behandles ekstra godt. Anbefalte minste avstand fra kledning til bakken er 30 cm og minste avstand til vannbrett 8 mm. Unngå vegetasjon som vokser inntil kledningen. Dette vil kunne skape et fuktig klima og gi høyere råterisiko.

#### *Fuktbestandighet*

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

### 3 MILJØPÅVIRKNING

Produktet er ment for utvendig bruk og vil ikke påvirke innemiljø.

### 4 HMS-REFERANSER

*Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.*

### 5 BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

### 6 TEKNISK SERVICE

*Produsent/importør:* Knapstad Byggmarked avd Sagtun

*Organisasjonsnr:* NO 950429704 MVA

*Postadresse:* Mørkveien 343

*Postnr. og poststed:* 1820 Spydeberg

*Telefon:* (+47) 69 83 75 88

*Telefax:* (+47) 69 83 75 03

*E-post:* post@sagtun.no

*Internettadresse:* www.sagtun.no