

TRESTENDERRULL 35

Glassullrull



Ytelsesdeklarasjonsnummer:

G4230LPCPR

Beskrivelseskode:

MW-EN13162-T2-DS-MU1

Kort beskrivelse:

Fleksibel universal glassullrull hovedsakelig for horisontale bruksområder

Bruk:

Fleksible og lette glassullruller for generell byggisolering. Egner seg for varme- og akustikkisolering i vegger, tak og gulv i alle typer bygninger. Produktet er CE-merket.

Dimensjoner

Dimensjoner	
Bredde x lengde	Tykkelse
2 x 570 x 13 000 mm	50 mm
2 x 570 x 9500 mm	70 mm
2 x 570 x 6500 mm	100 mm
2 x 570 x 4400 mm	150 mm
2 x 570 x 3300 mm	200 mm
I samsvar med NS-EN 12431	I samsvar med NS-EN 823

Dimensjonsstabilitet		
Beskrivelse	Verdi	I samsvar med
Dimensjonal stabilitet 70 °C/ 90 % relativ luftfuktighet	≤ 1 %	EN 1604

Øvrige dimensjoner

Andre dimensjoner er tilgjengelige på forespørsel

Emballasje

Emballasje

Emballasjen er av polyeten og er bare beregnet for kortsiktig beskyttelse. For langsiktig beskyttelse bør produktet enten oppbevares innendørs eller tildekkes. Produktet skal ikke ligge rett på bakken.

Brannegenskaper

Reaksjon på brann		
Vesentlige egenskaper	Ytelse	I samsvar med
Ikke-brennbar, Euroklasse	A1	EN 13501-1

Termiske egenskaper

Termisk motstand		
Vesentlige egenskaper	Ytelse	I samsvar med
Varmekonduktivitet (W/mK)	0,035	EN 12667:2012
Termisk motstand	Se etikett	EN 12667:2012
Isolasjonstykkelse	Se etikett	EN 12431:2007
Tykkelsestoleranse	T2	EN 823

Luftgjennomtrengelighet		
Beskrivelse	Verdi	I samsvar med
Luftgjennomtrengelighet	–	EN 12114:2000

Fuktegenskaper

Vannpermeabilitet		
Vesentlige egenskaper	Ytelse	I samsvar med
Kort vannabsorpsjon	–	EN 1609:2007
Langvarig vannabsorpsjon	–	EN 12087:2007

Dampgjennomtrengelighet		
Vesentlige egenskaper	Ytelse	I samsvar med
Dampgjennomtrengelighet MU, μ	1	EN 13162:2012

Miljø

Bestandighet

Glassull er råtebestandig og utsettes ikke for skadedyr eller soppvekst, mugg eller bakterier; den er luktfri og ikke-hygroskopisk.

Bindemiddel

Inneholder vårt egenutviklede bindemiddel ECOSE® Technology, som er produsert av fornybare biobaserte råvarer og uten tilsatt formaldehyd.