

Cello Grunning er en vanntynnet tregrunning med høy impregnerende og vannavvisende effekt. Inneholder filmkonserverende middel mot vekst av svertesopp og alger. Anvendes som grunning av utvendig treverk av furu og gran som husvegger, vinduer, vannbord, sår hvor maling har flasket av, topprekker, dører og møbler m.m.

Fysikalske data

Type:	Vanntynnet grunning basert på alkydoljer
Farge:	Hvit pigmentert
Egenvekt (kg/l):	1,02

Bruksdata

Påføringsmetode:	Pensel
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Anbefalt forbruk, høvlet tre:	6-8 m ² /liter
Anbefalt forbruk, uhøvlet tre:	4-7 m ² /liter
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vind og filmtykkelse. Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn
Støvtørr:	2 timer
Overmalingsintervall, min:	12 timer
Minimum påføringstemp. °C:	+5

Forbehandling

Underlaget skal være fast, rent og tørt. Nytt treverk som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker må stålbørstes for fjerning av løse tre fibre. Vakuum impregnerte vinduer o.l. må avfettes før grunning. Glatte og harde overflater som f.eks. høvlet tre bør stålbørstes før grunning, og skarpe kanter avrundes. Tidligere malt treverk skrapes rent for løs maling og værslitte flater stålbørstes ned til friskt treverk. Fett og andre forurensninger fjernes med Cello Kraftvask.

Bruksmåte

Påfør 1 strøk Cello Grunning. Cello Grunning skal ikke danne film – stryk godt ut. Eventuelt overskudd av grunning tørkes bort. All endeved/kuttflater behandles vått-i-vått 3–4 ganger. Viderebehandling bør utføres så snart som mulig og helst innen 1 mnd. Treverket kan stå opptil 3 måneder før viderebehandling på sommer og inntil 6 måneder på vinteren. Sjekk alltid treverket før viderebehandling; løse tre fibre må fjernes, og underlaget skal være grunnet.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av grunning for å hindre søl og inntørking. Produktet skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende grunning skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.



Øvrig informasjon

Påføringstemperatur i luft og underlag må være minst +5°C. Rør godt om før bruk.

Emballasjestørrelser: 0,75 L og 3 L

Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/h): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <20 g/l VOC

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed.

Utgitt av Byggmakker Handel AS
