

Tinova UV Super Terrace

November 2018



Produktbeskrivelse

Tinova UV Super Terrace er beregnet for terrasser og utemøbler av trykkimpregnert treverk. Beisen trenger godt inn i treverket og forhindrer fuktinntrengning og oppsprekking. Tinova UV Super Terrace kan brukes upigmentert, men pigmentert gir lengst levetid. Produktet beskytter svært godt mot UV-stråler, noe som gjør at treverket holder seg pent lengre.

Behandling

Underlaget skal være tørt og godt rengjort (max 16 %-fukt).

Nytt tre

Nytt tre behandles 1-2 ganger med Tinova UV Super Terrace, avhengig av treets kvalitet og sugeevne.

Tidligere behandlet tre

Tidligere behandlede flater rengjøres med Tinova Wood Cleaner. Skyll godt – bruk rikelig med vann. Slip bort gråtre. Påfør så 1-2 ganger med Tinova UV Super Terrace, avhengig av treets kvalitet og sugeevne. Tørk bort overskytende olje med en lofri fille da det ikke skal dannes film.

Helse og Miljø

Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter malning. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet.

Se www.tomtogtort.no

Teknisk data

Bruksområde: Utendørs

Bindemiddel: Alkyd

Støvtørr: +23°C 50 % RF: 8 timer

Overmalbar: 12 timer

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max + 25°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Pensel og rull

Forbruk, nymalning: 8-10 m²/l

Emballasje: 1, 2,5 og 5 liter

Base: BC

Rengjøring: Såpevann

Oppbevares: Frostfritt

Øvrig

Omrøres grundig før og under bruk. Påfør ikke i direkte sol eller ved mulighet for regn eller dugg de påfølgende 6 timer etter at du har oljet. Påfør aldri oljen når temperaturen er under +5°C eller ved høy relativ luftfuktighet (>80 %).



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies