



weberfloor 4716 primer

- Binder støv og løse partikler
- Gode vedheftsegenskaper
- Forhindrer luftporer
- Alkalibestendig
- Diffusjonsåpen

Beskrivelse

weberfloor 4716 Primer er en dispersjonsprimer, utspedbar med vann, beregnet til Webers håndverks- og gulvavrettingsprodukter samt industriprodukter. Ingen innblanding av ammoniak forekommer i produktet. weberfloor 4716 har en god alkalimotstand og gode vedheftsegenskaper, og er diffusjonsåpen.

Bruksområde

weberfloor 4716 Primer kan brukes på de fleste typer underlag, se under rubrikk primingsguide.

Underlag

Godt å vite før påføring

Verktøy og maskiner rengjøres med vann. Observer at tørket primer er vanskelig å løse opp. Vær derfor nøye med å raskt rengjøre arbeidsverktøyet innen primeren har tørket.

Forbehandling

Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/-slam, fett, olje eller andre løse partikler som kan forhindre at weberfloor 4716 Primer får god vedheft til underlaget. Dersom luftporer oppstår i avrettingsmassen er dette ofte et tegn på at underlaget er sterkt sugende, da er ekstra priming å anbefale. Primeren skal ha tørket og dannet film før utlegging av avrettingsmasse. Med hensyn til primerens filmdannelse og tørketid skal underlagets temperatur overstige +10°C. For beste arbeidsresultat bør temperaturen i arbeidslokalet være +10-25°C. Unngå trekk og direkte sollys.

Produktspesifikasjon

Lagring	Lagres frostfritt og ikke eksponert for sollys. Uåpnet forpakning kan lagres i 24 mnd.
Forpakning	1, 5, 10, 25, 100 liter

Blanding

weberfloor 4716 Primer blandes kun med vann i blønde-
kvar avhengig av gulvets størrelse, fra små bøtter til store fat/kar.
For å få korrekt blandeforhold måles alltid vannet opp først og
deretter tilsettes primeren i henhold til bruksanvisningen på
forpakningen/primerguiden. Blandingen vann/primer blandes
lett under omrøring. Sørg alltid for god ventilasjon ved prime-
rarbeid.

PRIMINGSGUIDE

Under angis utspedningsforhold primer + vann samt hvor
manga kvadratmeter 1 ltr konsentrert primer med aktuell
utspedning rekker til:

- Normale betonggulv utspedning 1 del konsentrert primer + 3
deler vann rekker til ca. 10 m²
- Gamle sugende betonggulv, prime to ganger, 1+5, 1+3, 5 m²
- Gulvavretting, 1+5, 10 m²
- Lettbetong (spraye primeren) 1+3, 5 m²
- Flis/klinker 1+1+ pulver, 7 m² (strø i pulver eller fin sand og
børst inn det i den våte primeren.)
- Homogen PVC 1+1, 7 m²
- Tregulv/linoleum 5+1, 5 m²
- Gulvgipsplate/sponplate 5+1, 5 m²
- Rustbeskyttet stål/jern 1+0, 3-5 m²

Utførelse

Primerløsningen fordeles jevnt over gulvoverflaten, unngå
at det dannes dammer. Børst inn den våte primeren minst
to ganger til en heldekkende film med en myk børste. Ved
påføring med primerpumpe bør overflaten primes minst to
ganger eller en gang rikelig med etterfølgende børsting med
myk kost.

Vær oppmerksom på

Avretting på primer bør skje innen 48 timer. Bruk ikke utendørs
om ikke særskilt anvisning fra Weber finnes.

Bruk ikke weberfloor 4716 Primer som overflateforsterker eller
støvbinder. Ved behov for overflateforsterkning eller støvbin-
ding anbefales normalt Weber Vannstopp eller weberfloor
4720. Kontakt Weber for anbefaling i aktuelt tilfelle.

Sikkerhetsforskrifter

Produktet er ikke farlig, men normale forsiktighetsregler ved
håndtering av kjemikalier skal følges. Bruk derfor vernebriller
eller annet egnet verneutstyr ved fare for sprut.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

Emisjonsdokumentasjon (HEA 9): Det er utarbeidet emisjons-
dokumentasjon for produktet.

Miljøgifter A20 (MAT 1): Produktet inneholder ingen miljøgif-
ter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på
<http://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/a20-listen.html>

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår
nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstå-
ende informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er
brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet
anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig
dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt,
eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i
bruk av våre produkter.