PRODUKTDATABLAD

mai 14


Professional Fittings AS | Takrenner, -sikring og -beslag | 1022

Tak-, vegg- og terrassebeslag, Colorcoat HPS200

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE


Beskrivelse

Colorcoat HPS200 kombinerer en ny type stålunderlag, et avansert belegningssystem og den eksklusive Scintilla overflatepregingen. Dette gir en teknisk bedre stålplatekledning samtidig som den estetisk gir et eksklusivt utseende. Colorcoat HPS200 er organisk belagt stål til tak- og veggkledning. Stålunderlaget er Galvalloy som består av en 265 g/m² legering av ca. 95 % sink og 5 % aluminium, samt andre elementer, i henhold til BS EN 10214:1995.



Legeringen har samme tykkelse som et rent sinkbelegg på 285 g/m², men grunnet lavere egenvekt på aluminium er beleggets vekt lavere. Dette gir en unik kantbeskyttelse. Colorcoat HPS200 har en overside med en enestående værbestandighet. Den er spesielt utviklet med hensyn til økt holdbarhet, maksimal fargebestandighet og glans samt motstand mot groing av sopp, alger og mose. Baksiden er et tolags beskyttelsessystem som består av en korrosjonsbestandig grunning, samt en høykvalitets polyesterlakk.

Compass holdbarhetsindeks er Corus' graderingssystem for fargenes holdbarhet. Her finnes et tall som angir holdbarheten (i antall år) for en enkelt flate, f.eks. en vegg eller en takflate, uansett hvilken himmelretning flaten vender. Det finnes kun to fargegrupper (CD1 og CD2). Dette gjør Compass meget brukervennlig. Nå kan man velge hvilken som helst farge og vite at dens minimum tid før avgjørelse om ommaling gjelder, samme hvilken himmelretning flaten vender.




Bruksområde

Colorcoat HPS200 benyttes som beslag på alle typer overganger mellom takflater, tak/vegg overgang vegg/dører og vinduer samt vegg mot bakkenivå.

Alle typer beslag produseres etter mål, og leveres som gradrenner, skottrenner, terrassebeslag, bordtakbeslag, vannbordbeslag, dørbeslag, vindusbeslag og tak/veggbeslag.

Farger, overflate

Se tekniske data.



Overflatebehandling

Et PVC-basert toppbellegg belagt på kaldvalsede plater av stål, elektrosinkbelagte, varmgalvaniserte eller stålplater dekket med varmdyppet sink/aluminiumslegering.

På baksiden en grunning og baksidelakk for Plastisolproduktene, med et bindemiddel og en baksidelakk for Stelvetiteproduktene.

Tilbehørsprodukter

Beslagspiker, hvit eller sort pk. á 100 stk.

Hvit NOBBnr:40261091

Sort NOBBnr:40261083

© Norsk Byggtjeneste AS

Informasjonen er tilrettelagt av Byggtjeneste™

Tak-, vegg- og terrassebeslag, Colorcoat HPS200

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Fargegruppe	Farge	Lagerført tykkelse (mm)
CD1	Sort	0,6 og 0,5
CD1	Mørk grå	0,6 og 0,5
CD1	Antikkhvit	0,6 og 0,5
CD1	Hvit	0,6 og 0,5
CD1	Lys grå	0,6 og 0,5
CD2	Terracotta	0,6 og 0,5
CD2	Mørk brun	0,6
CD2	Mellomrød	0,6
CD1	Gråblå	0,6
CD1	Elfenben	0,6
CD1	Beige	0,6
CD2	Mørk blå	0,6
CD1	Mørk grønn	0,6
CD2	Vinrød	0,6
CD1	Bambus	0,6
CD2	Brun	0,6
CD2	Låverød	0,6

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse
S4 Tekning, kledning og beslag av falsede tynnplater.

NS 3451-kode for bygningsdel
265 Taktekking.

Referanse til NBI byggdetaljer
544.101 Tekking med takstein. Materialer, legging og forankring. Del I og II.
520.415 Beslag mot nedbør.

Øvrige henvisninger
-

Transport og lagring
Transporteres med forsiktighet for å unngå skader i overflaten.
Transport innpakking i plast. Ved lengre lagring må det lagres tørt.

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.
Se HMS-FAKTA.

© Norsk Byggtjeneste AS

Informasjonen er tilrettelagt av Byggtjeneste™

Tak-, vegg- og terrassebeslag, Colorcoat HPS200

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer
Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Samsvarserklæring
-

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)
Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.
Colorcoat HPS200 produseres og testes under meget streng kontroll basert på kravene i ISO 9002. Dette gir konsistente farger. På grunn av fargenes naturlige egenskaper, kan det oppstå små variasjoner i produksjoner foretatt på forskjellige tidspunkter. Slik fargevariasjon er karakteristisk for alle fargebelagte produkter. Dersom man ønsker en absolutt lik farge, bør alle plater som skal benyttes på samme flate komme fra samme produksjon. Dette er spesielt viktig for hvit farge.

Garanti:
Det garanteres at ved slutten av tidsperioden (opptil 30 år), skal for en enkelt flate, f.eks. en vegg- eller en takflate, skal ikke mer enn 5 % eller 100 m² av den belagte overflaten (avhengig av disse alternativene som utgjør den minste flaten) være utsatt for flassing. Samme tidsperiode gjelder for kantene, hvor det ikke skal være mer enn 10 mm kantflassing over minimum 10 % eller 100 lm kant, hvilken av disse som utgjør det minste antall meter.

Garantien dekker ikke skader forårsaket av brann, lynnedslag, oversvømmelse, eksplosjon, mekaniske skader i forbindelse med lagring, transport og montasje, vannansamling på tak, utslipp av skadelige gasser eller kjemikalier innen en radius på 400 meter fra bygget, kontinuerlige temperaturer over 60 °C eller skader forårsaket av festemateriell.

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling
1452 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje
-

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Professional Fittings AS
Organisasjonsnr.	NO 940 742 188 MVA
Adresse	Torbjørnsbu 2C
Postnr. og poststed	4847 Arendal
Telefon	37 02 23 80
Telefaks	37 02 48 98
E-post	postmaster@profas.no
Internettadresse	www.profas.no

© Norsk Byggtjeneste AS

Informasjonen er tilrettelagt av Byggtjeneste™