



Erstatter: 2008-04-21

Dato: 2012-07-17

## Casco Woodfiller 3701 Natur, 3702 Eik 3703 Teak

Woodfiller er beregnet for reparasjon av sprekker, kvisthull og ujevnheter i tre innendørs. Overflaten kan beises og males som tre. Løsemiddelbasert.

- Innendørs bruk
- Løsemiddelbasert
- Gir en glatt flate
- Kan males, beises eller lakkeres

### TEKNISK DATA

<b>Produkttype:</b>	Nitrocellulosebasert sparkel
<b>Emballasje:</b>	125 gr
<b>Farge:</b>	Natur, Eik, Teak
<b>Løsemiddel:</b>	Aceton, Ethylacetat, Isopropyl
<b>Tørrestoff:</b>	40 %
<b>Konsistens:</b>	Pasta
<b>Densitet:</b>	900 kg/m <sup>3</sup>
<b>Monteringstid:</b>	0- 5min.
<b>Påføringstemp.:</b>	+10 °C – + 25°C
<b>Tørketid:</b>	ca 1 time
<b>Oppbevaring:</b>	Minst 12 mndr. i uåpnet emballasje ved + 10- + 30°C

Stålsparkel og slipepapir.

### HELSE OG MILJØ

<b>Brannfare:</b>	Meget brannfarlig
<b>Helsefare:</b>	Helseskadelig. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding og hudkontakt. Inneholder aceton, etylacetat.

### FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

### BRUKSANVISNING

Underlaget skal være rent, tørt og fritt for urenheter og løse partikler. Sliping med sandpapir forbedrer vedheften. Fyll hull og sprekker fyldig med Woodfiller da produktet krymper ved herding. I dypere hull må det legges i flere sjikt, la tørke mellom hvert sjikt. Tørketid er normalt ca 1 time. Når Woodfiller er tørr kan produktet slipes og males, beises eller lakkeres.

### SUPPLERENDE PRODUKTER





Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker ute-lukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

**Sertifisert iht:**



**CASCO SCHÖNOX NORWAY AS**  
Postadresse:  
Postboks 71  
2026 SKJETTEN  
Tlf.: +47 67 06 10 90  
Web: [www.casco.no](http://www.casco.no)