

Eik Sand Animoso

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

Artikkelnummer	10036515 (XHGV4MFD)	**Overflatestruktur**	ikke børstet	**Fuktighetsinnhold**	5-9%
Tresort	Eik	**Fas**	2-sidig fas	**Densitet kg/m³**	>= 500kg/m³
Sortering	Animoso	**Antall bord med delt toppsjikt**	1	**Brannklasse**	Dfl-s1
Produkttype	3-lags parkett	**Utseende**	Grå gulv	**Innhold av formaldehyd**	E1
Varegruppe	14 mm Plank 14mm Plank Castle	**Stil**	Urban, Classic	**Innhold av pentachlorphenol (PCP)**	NPD
Format	14mm Plank Castle	**m² per pakke**	2,76	**Brinell verdi (N/mm²)**	38
Dimensjoner	14 x 209 x 2200 mm	**Antall bord pr. pakke**	6	**Bruddstyrke**	NPD
Slitesjikt	3,5 mm	**Vekt pr. pakke (kg)**	18,3	**Varme gjennomgang W/(m*K)**	0,129
Kjernemateriale	Gran / Gran	**m² pr. palle**	138	**Varme motstand (m²*K)/W**	0,109
Låsesystem	5G Click	**Pakker pr. palle**	50	**Klassifisering bruksområde**	Class 1
Gulvvarme	godt egnet	**Vekt pr. palle (kg)**	915	**Slipe motstand**	USRV 59
Overflatebehandling	Live Natural olje	**EN Norm**	EN 13489	**Nobb nummer**	46260226
Farge	Sand	**FSC claim**	controlled sources	**GTIN**	7035580083450

Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme.
Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.