



Robust Fugesand Fast

Veksthemmende fugesand som etter vaning herder til en fast og fleksibel fuge. Motstandsdyktig mot utvasking, ugress, groing og maur. Benyttes der det legges heller, brostein og belegningsstein i private og offentlige miljøer med lett trafikk, ute og inne.

Beskrivelse

Veksthemmende polymerforsterket fuge-sand som etter vaning herder til en fast og fleksibel fuge. Motstandsdyktig mot utvasking, ugress, groing og maur. Benyttes der det legges heller, brostein, tegl, naturstein og belegningsstein i private og offentlige miljøer med lett trafikk, ute og inne.

Forarbeid

Hellene/steinene må være tørre før fugging. Under både legging og herding bør det være oppholdsvær før fugen er fast og ferdig herdet. Ved regn kan sanden vaskes ut og misfarging av overflaten kan forekomme. Følg produsentens anbefalinger av stein/heller for riktig konstruksjon og oppbygging.

Utblending

Produktet er klart til bruk. Polymer og sand har tendens til å separere ved lagring og transport. For å motvirke separasjon bør sekkene vendes noen ganger før de benyttes.

Bruksmåte

Når belegningssteinen er ferdig lagt og underlaget er tørt, kastes fugesanden over dekket. Sanden fordeles jevnt utover hellene/steinene med en myk kost slik at fugene fylles helt. Benytt en vibratorplate/ hoppetusse til å vibrere underlaget og etterfyll med mer fuge-sand om nødvendig. Gjentag vibreringen. Fjern deretter all overflødig sand slik at det kun er sand i fugene. Fugene skal vannes. Benytt en hageslange og dusj overflaten med fin dusj slik at fugesanden ikke vaskes ut. Overflødig sand på overflaten må fjernes. Herdet fuge-sand på overflaten kan være vanskelig å fjerne og må evt. fjernes mekanisk.

Forbruk

Størrelse	Fug	Fug	Fug
Stein/helle	2mm	6mm	10mm
10x10 cm	3 kg/m ²	9 kg/m ²	15 kg/m ²
20x10 cm	2,3 kg/m ²	6,8 kg/m ²	11,4 kg/m ²
21x14 cm	1,9 kg/m ²	5,6 kg/m ²	9,3 kg/m ²
30x30 cm	1,1 kg/m ²	3,2 kg/m ²	5,3 kg/m ²
40x40 cm	0,8 kg/m ²	2,4 kg/m ²	4 kg/m ²

Oppgitt forbruk er med 6 cm tykk stein/helle. Se leverandørens egne beregninger og anbefalinger for valgt stein/helle.

Tørketid (+20°C og 50% RF)

Fugene er normalt gjennomherdet etter ca. 1-3 døgn. Temperatur skal ligge mellom +5 og +25°C, dette gjelder også underlaget.

NB! Tung trafikk, maskinell feiing og høytrykksvask anbefales ikke.

Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning.

Tekniske data

Forbruk:	Se tabell
Tørketid:	1-3 dager
Sand/tilslag:	0-1,2mm

Varedata

Emballasje/pall: 20 kg sekk. 54 stk/pall.
Miljøvennlig emballasje med lenger holdbarhet.
Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.:	420
Nobb nr.	55211081
Gtin:	7090040904201

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder sement som blandet med vann kan virke irriterende på hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes. **NB!** Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019