

Produktdatablad TJÆRALIN BEIS

Bruksområde:

Tjæralin Beis anbefales spesielt til nytt og utvendig treverk hvor den kan legges rett på. Produktet benyttes også på tidligere beisede treflater. Tjæralin Beis kan blandes til de fleste farger, og gir en fantastisk lød og har høy glans.



Forarbeid: Underlaget må være rent og tørt før behandling. Påse at underlaget er egnet. Nytt treverk behandles før eller snarest mulig etter oppføring. Høvlet treverk rubbes før påføring, materiale stått mer enn 3 uker må stålbørstes. Tidligere beisede flater vaskes, løse maling fjernes og løse trefibre fjernes med stålbørste/pussing. På trykkimpregnert treverk må saltutslag fjernes.



Overmalbar:

Overmalbar etter ca 2 – 4 dager (23° C og 50% luftfuktighet). Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



Brukstørr:

Brukstørr etter ca 1 – 3 dager (23° C og 50% luftfuktighet). Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



Påføring: Påføres med pensel, rull og sprøyte. Unngå påføring i direkte sollys. Det anbefales minst to fylldige strøk. Påfør beisen helt ut i bordets lengderetning. Bruk samme produksjonsnummer i siste strøk. Lavpigmentert beis er mindre bestandig mot UV-stråler. Jo mindre pigmenter, dess oftere vedlikehold. Det er alltid anbefalt å benytte en pigmentert beis.



Rengjøring/tynner:

White Spirit.



Forbruk:

6 - 10 m²/litr avhengig av underlaget.



Glans:

80 – 90 blank.



Tåler frost:

Produktet tåler frost, kan benyttes fra +40° C til -15°, og kan lagres ute.



Omrøres:

Produktet omrøres godt før bruk. Sjekk at fargen er riktig. Feil i fargevalg er vanskelig å rette opp i transparent behandling.



Generelt:

Trykkimpregnert treverk behandles som nytt treverk. Dugg på nybeisede/halvtørre flater kan gi matte skjolder. Vær oppmerksom på problemer som kan oppstå på underlag hvor det tidligere er benyttet vannbasert beis, linoljeprodukter og tjærebehandlede flater.

