



101 AKRYL ECO

M1- og Svanemerket malerfug

- Tilfredsstiller BREEAM-NOR emisjonskrav
- Meget god heft til de fleste materialer
- Raskt overmalbar
- 10 % elastisk
- UV-beständig og fargesikker
- For innendørs bruk



EGENSKAPER

101 AKRYL ECO er en M1- og Svanemerket akrylbaseret malerfug som tilfredsstiller emisjonskravene til BREEAM-NOR (M1-sertifikat). Den har meget god heft til de fleste materialer og kan raskt overmales (etter ca. 20 minutter ved ca. 23 °C og 50 % luftfuktighet) med de fleste malinger på markedet. Etter herding er 101 AKRYL ECO 10 % elastisk, UV-beständig og fargesikker.

BRUKSOMRÅDER

101 AKRYL ECO er laget for innendørs bruk og har meget god heft til de fleste materialer som f.eks. tre, puss, gips, metall, tegl, malte flater etc. Den er meget godt egnet til interiør- og lydfuger, fugging av gipsplater, listverk, revner og sprekker, tetting rundt vinduer og dører, samt tetting av sprekker, hull og skjøter.

DOKUMENTASJON

M1, EPD, Listet i Svanens husproduktportal, DOP - Ytelseserklæring

Dokumentasjonen er tilgjengelig på www.101.as

BRUKSANVISNING

- Anvendes på tørt, rent og fettfritt underlag. Bruk MULTICLEAN eller HP CLEAN for rengjøring/avfetting (evt. TEC7 CLEANER ved petroleumsbasert forurensing). Skyll av etter rengjøring/avfetting for å unngå såperester.
- Anvendes kun til fuger med maks 10 % bevegelse.
- Bruk, om nødvendig, en bunnfyllingslist før påføring av fugemasse. Fuge- eller natetape kan også brukes.
- Om nødvendig, bruk maskeringstape på begge sider av området som skal fuges for å få en rett og jevn kant på fugen.
- 101 AKRYL ECO påføres mellom +5 °C og +30 °C.
- 101 AKRYL ECO patron brukes sammen med en fugepistol, f.eks. TEC GUN eller 101 GUN.
- Skjær av patrontuppen like ovenfor gjengene og skru fast dysen. Kutt eventuelt dysen slik at åpningen (diameteren) kun er litt smalere enn bredden på den planlagte fugen. Vi anbefaler skråkutt (ca. 45°) som gjør det lettere å påføre en pen fuge.
- Fugemassen påføres i ca. 45° vinkel, med dysetuppen flatt ned mot overflaten, så fugemassen kommer ut litt flatere enn bred. Påfør fugemasse i hele lengder i én bevegelse for å unngå skjøter samt få en jevn overflate.
- For å glatte og komprimere fugen anbefaler vi rent vann. Spray litt vann på egnet fugeverktøy (f.eks. 101 FUGEGLATTER) og før dette forsiktig over våt fug slik at fugemassen fyller ut og fester godt ut i kantene.
- Fjern eventuell maskeringstape før fugemassen blir skinntørr og gjenta fugeglattingen forsiktig for å jevne ut eventuelle kanter etter tapen.
- Skinntørr etter ca. 20-30 minutter.
- 101 AKRYL ECO kan overmales etter ca. 20 minutter (ved ca. 23 °C og 50 % luftfuktighet) med de fleste malinger på markedet (test alltid malingen først). Ved fugebredde over 6 mm anbefales det å vente 24 timer før overmaling.
- Uherdet masse fjernes med vann. Herdet masse kan fjernes mekanisk.

TEKNISK INFORMASJON

Arbeidstemperatur: fra +5 til +30 °C

Shore: ca. 47 A

Base: akryl

Elastisitet: ±10 %

Farge: hvit

Hinnedannelse: ca. 20-30 minutter

Herdetid: Gjennomtørr etter 1-3 døgn, avhengig av tykkelse, luftfuktighet og temperatur

Konsistens: myk pasta

Temperaturbestandig: fra -30 til +70 °C

UV-beständig: god

Fleksibilitet: ±10 %

Oppbevaring og holdbarhet: 24 måneder ved +5 °C til +25 °C

FORPAKNING

Forpakning	Art.nr	EL-nr.	NRF-nr.	NOBB-nr.
Hvit 310 ml patron	T599720	1800381	9511305	55790492

PS: Denne produktinformasjonen er basert på Relekta's tester og erfaringer ved lagring, behandling og bruk etter våre anbefalinger. Produktinformasjoner kan oppdateres uten videre varsel ved f.eks. revidering eller nye informasjonen. Alle råd i denne produktinformasjonen er veiledende. Relekta kan ikke påta seg ansvaret for det endelige resultatet, da brukerens arbeidsforhold, samt øvrige materialer og produkter, ligger utenfor vår kontroll. Det anbefales alltid å teste produktet på det aktuelle bruksområdet før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.