

Casco FloorFlex Premium 3740



FloorFlex Premium er et støvredusert, sementbasert fleksibelt flytlim basert på lettfiller teknologi. Kan brukes på gulv inne og ute, også varmekabler. Spesielt utviklet for montering av storformat-fliser. Produktet inneholder lettfiller, og gir derfor et mindre forbruk en konvensjonelle flislim.

- Til innen- og utdørs bruk
- Støvredusert - 90 % mindre støv ved blanding
- Lettfiller teknologi
- Elastisk
- Oppfyller C2E S1
- Til varmegulv

TEKNISK DATA

Basis:	Sementbasert flislim
Emballasje:	25 kg
Farge:	Grå
Densitet:	Ca 1000 kg/m ³ pakket pulver
Blandingsforhold:	25 kg pulver blandes med 5,75 - 7 liter kaldt vann
Brukstid:	Ca. 3 timer ved +18 °C
Gangbar:	Ca 16 timer
Skinndannelse:	Ca 30 minutter
Tørketid:	Kan fuges etter ca 16 timer
Påføringstemp.:	Min +5 °C. Best mellom + 10 °C og + 20 °C. gjelder både underlag og pulver
Forbruk:	6 mm tanning 2,0 kg /m ² 8 mm tanning 2,3 kg /m ² 10 mm tanning 2,6 kg /m ²
Verktøy:	Tannet sparkel
Oppbevaring:	12 mnd, svalt i uåpnet emballasje.

GENERELT

Ved oppbygging av våtrom, se brosjyren WetStop system for utfyllende veiledning, generell informasjon og bilder

UNDERLAG

Underlaget må være fast og rent fritt for olje, fett og støv. Svake og løse overflater fjernes mekanisk. Utførselen skal gjøres etter gjellende normer og regler. Betong skal ha herdet 3 mnd under gunstige forhold.

Sterkt sugende underlag må primes med Casco Primer 3698. I våtrom må gulvene samt vegger i soner med stor vannbelastning belegges med membran først. Gips skal alltid primes med Casco Primer 3698.

På PVC belegg må eventuell polish fjernes med Casco Polishfjerner, skylles godt og slipes, primes med Superprimer 3647.

Varmekabler må være kalde og slått av før liming med FloorFlex Premium.

BLANDINGSFORHOLD

Rør FloorFlex Premium ut i rent kaldt vann ved hjelp av drill og med hastighet ca. 600 rpm. Ikke bland mer masse enn det som benyttes til ca 3 timers arbeid.

PÅFØRING

Påfør limet med en tannet stålsparkel. Velg tannsparkel etter flisstørrelse og underlag. Legg flisene kant i kant og trekk ut flisen til foretrukne fugebredde med en liten bevegelse. Kontroller jevnlig at limet ikke har skinnherdet. Når man ønsker full limdekning bør hver 10. flis tas opp igjen for kontroll. God arbeidstemperatur er mellom +10 °C–+20 °C, og ikke under +5 °C gjelder for både underlag og pulver. Varme i gulvet kan settes på en uke etter fuging.

HELSE OG MILJØ

Brannfare: Ingen
Helsefare: inneholder > 30 % sement.
Etsende, Irriterende

Generelt bør god renslighet overholdes. Støvmaske bør benyttes. Ved hudkontakt, vask med såpe og vann. Skyll øyeblikkelig med vann ved øyekontakt og kontakt lege. Oppbevares utilgjengelig for barn. Verktøy rengjøres med vann før flislimet er herdet. Herdet flislim fjernes mekanisk

Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker ute-lukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



Akzo Nobel Coatings AS
Postadresse:
Postboks 565,
1411 KOLBOTN
Tlf.: +47 66 81 94 00
Fax +47 66 81 94 51
Web: www.casco.no