

Produktinformasjon:

MAX Monteringslim



Produktbeskrivelse og bruk:

Produktbeskrivelse & anvendelse:

MAX Monteringslimet nøytralt, luktfri, fuktherdende monteringslim, uten løsemidler og ftalater. Danner et sterkt og elastisk limfuge, som kan ta opp eventuelle bevegelser mellom bygningsdeler.

MAX Monteringslim kan brukes ute og inne, på vegger, tak og gulv. Bra for montering av speil, paneler, fliser, akustikkplater og annet plate materiale som skal limes raskt og sikkert opp.

MAX Monteringslim limer på de fleste materialer; tre, glass, betong, murstein, glassfiber, plexiglass, malte overflater, de fleste metaller, enkelte typer av plast og gummi etc.

MAX Monteringslim har en utmerket motstand mot klimatiske påvirkninger.

Produktet er registrert i databasen for bygge produkter, som kan inngå i Svanemerkede bygg.



BREEAM® NOR

Fysiske / kjemiske data:

Fugemasse:

Type:	SMP, 1-komponent
Fungisidbehandlet:	Nei
Konsistens:	Pastøs, tixotropisk masse
Egenvekt:	ca. 1,33 kg/liter
Holdbarhet:	1 år tørt og kjølig ved oppbevaring i uåpnet emballasje.
Emballasje:	290ml patron og 600 ml pose

Herdet fugemasse:

Overmalbar:	Ja
Hardhet:	Ca 60 Shore A
Elastisitet:	+/- 20 %
Temperaturbestandighet:	- 20 °C til +80 °C Ved transport er den frostbestandig ned til -15 grader

God motstandsdyktighet mot alifatiske løsningsmidler, olje, fett, fortynnede uorganiske syrer og base, men ikke mot konsentrerte syrer og klorerte organiske løsningsmidler.



14
DOP: 15651-0521-1

EN 15651-1
F-INT

Bruksanvisning:

Forberedelse av materialer: Limflatene skal være rene, tørre, fri for slipemiddel, fettstoff, støv og løse partikler. MAX Monteringslim kan anvendes på overflater som mursten, betong, eternitt, tre, glass, de fleste metaller, de fleste malte overflater samt flere plast og gummityper.

Da det i praksis kan forekomme variasjoner i de enkelte materialer, bør det alltid utføres tilstrekkelige tester før igangsettelse av - især store oppgaver.

Brukstemperatur: Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C.

Påføring: MAX Monteringslim påføres i strenger på underlaget eller materialet i en innbyrdes avstand av 5 - 20 cm, avhengig av styrkekrav. Enkelte oppgaver kan kreve særlige monteringsmetoder, følg leverandørens veiledninger.

Dekkevne: 2 – 3 m²/patron, avhengig av dimensjoner og styrkekrav.

Monteringstid: Monter innenfor 4-8 minutter etter påføring av lim strenger.

Montering: Emnene presses nøye sammen.

Ved montering av tunge emner, eller i forbindelse med spesielle monterings oppgaver, kan det være nødvendig å understøtte, eller på annet vis holde materialene på plass inntil limet er herdet.

Herdning: Lim fugen herder opp med ca. 2 mm/døgn avhengig av fuktighet og temperatur.

Oppsetting av speil: Ved oppsetting av speil anvendes loddrette streker med ca. 10 cm mellomrom. Speilet understøttes i 2 døgn og sikres mot å falle ut fra veggen.

Oppsetting av akustikkplater: MAX Monteringslim påføres som strenger på platens bakside, hvoretter platene plasseres så tett som mulig på deres endelige plassering. Platene presses omhyggelig på plass og vil deretter holde seg selv, mens limet herder.

Rengjøring: Verktøy rengjøres og lim fjernes med Max Wipes eller terpentin. Herdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk. Hender og hud vaskes med vann og såpe.

Sikkerhet:

Se produktets sikkerhetsdatablad.