

SEGNO

TEKNISK DATAARK 2021



TEKNISKE DATA (EN 13489)		
Brannklassifisering	EN 13501	Cfl-s1
Emisjon av formaldehyd	EN 14342	E1
Brinell hardhet (snittverdi) Eik	(BHN) EN1534	3,7
Taber Abraser/Lakk slitestyrke Proteco Hardvoksolje	EN 13696	N/A
Reduksjon av lyd vektet indeks ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2	N/A
Varveisolasjonsverdi (RT m ² K / W). Kun parkett.	EN ISO 10456:2007	0,101
Termisk varmeledningsevne (W/m K) 22 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,17
Konstruksjon	2-lags med plywood støtte	

MONTERING	
Monteringsmetode	Hellimt til underlaget
Monteringsanvisning	Last ned fra tarkett.no . Ta kontakt med din forhandler for mer informasjon
Gulvvarme kompatibel *	Ja
* Maksimal gulvoverflatetemperatur 27°C med selvregulerende varmesystem	

ANBEFALT TILBEHØR	
Montering	Egnet lim i henhold til anvisning
Estetikk	Gulvlist, mansjetter, overgangslister
Vedlikehold	Reparasjonssett / Spray Mop Kit Bioclean for hardvoksoljete gulv Refresh for hardvoksoljete gulv
Se flere alternativer og det komplette utvalget av tilbehør på www.tarkett.no	

VEDLIKEHOLD
Tarkett Segno har hardvoksoljet overflate som beskyttelse mot normal bruk, slitasje, riper og flekker. Denne type overflate krever hyppigere vedlikehold for økt levetid. Vennligst alltid følg vedlikeholdsanvisningen som er tilgjengelig på vår nettside.
Se vedlikeholdsanvisninger www.tarkett.no

Segno Hardwax Oil



T&G



The mark of responsible forestry

SEGNO

TEKNISK DATAARK 2021


DESIGN

Kolleksjonen består av to modulære bord (venstre og høyre) som er behandlet med hardvoksolje, og den er tilgjengelig i flere fargenyanser. Ved å sette sammen bordene på forskjellige måter, gir det muligheter for både tradisjonelle og nye spennende mønstergulv. I tillegg gir det uendelige muligheter for uttrykk dersom du kombinerer de ulike fargene i kolleksjonen.

PRODUKTDATA	Artikkel-nummer	Dimensjoner LxBxH (mm)	Mønster	Overflate-behandling	Overflate-effekt	Fas (4 side)	Karakter	Farge	Latinsk navn	DoP no.	Slitesjikt tykkelse(mm)	Bord/pakke	m2/pakke	m2/pall	Net vekt/m2 (kg)
Segno Oak Lime Stone	41020001	600 x 120 x 11	Venstre bord	Hardvoksolje	Brushed	Minibevel	Lively	White	1	0020-0135	3,5	30	2,16	90,72	7,16
	41020002	600 x 120 x 11	Høyre bord	Hardvoksolje	Brushed	Minibevel	Lively	White	1	0020-0135	3,5	30	2,16	90,72	7,16
Segno Oak Blonde	41020003	600 x 120 x 11	Venstre bord	Hardvoksolje	Brushed	Minibevel	Lively	Warm beige	1	0020-0135	3,5	30	2,16	90,72	7,16
	41020004	600 x 120 x 11	Høyre bord	Hardvoksolje	Brushed	Minibevel	Lively	Warm beige	1	0020-0135	3,5	30	2,16	90,72	7,16
Segno Oak	41020005	600 x 120 x 11	Venstre bord	Hardvoksolje	Brushed	Minibevel	Lively	Warm brown	1	0020-0135	3,5	30	2,16	90,72	7,16
	41020006	600 x 120 x 11	Høyre bord	Hardvoksolje	Brushed	Minibevel	Lively	Warm brown	1	0020-0135	3,5	30	2,16	90,72	7,16
Segno Oak Old Grey	41020007	600 x 120 x 11	Venstre bord	Hardvoksolje	Brushed	Minibevel	Lively	Warm grey	1	0020-0135	3,5	30	2,16	90,72	7,16
	41020008	600 x 120 x 11	Høyre bord	Hardvoksolje	Brushed	Minibevel	Lively	Warm grey	1	0020-0135	3,5	30	2,16	90,72	7,16
Segno Oak Old Brown	41020009	600 x 120 x 11	Venstre bord	Hardvoksolje	Brushed	Minibevel	Lively	Warm brown	1	0020-0135	3,5	30	2,16	90,72	7,16
	41020010	600 x 120 x 11	Høyre bord	Hardvoksolje	Brushed	Minibevel	Lively	Warm brown	1	0020-0135	3,5	30	2,16	90,72	7,16

Due to the nature of the material this table shows typical values.

1: Quercus Robur & Quercus Petraea



Segno Oak Lime Stone



Segno Oak Blonde



Segno Oak



Segno Oak Old Grey



Segno Oak Old Brown

Bildene viser bare fargen på gulvet. For flere detaljer om gradering og variasjoner se Grading Bok eller www.tarkett.com
Tarketts internasjonale utvalg av gulv består av mange forskjellige produkter. Noen av disse er ikke for salg i Norge. Selv om alle bildene som er tatt for å gjengi det ferdige produktet er gjort på best mulig måte, kan kvaliteten på skjerm og skriver samt naturlig variasjonen i treverket resulterer i variasjoner i farge og struktur av de enkelte parkett bord. På et gulv som er børstet, kan farge, tekstur og overflateeffekter variere.

For ytterligere og oppdatert informasjon vennligst besøk www.tarkett.no