

# HEY'DI K11

Vannrett, sementbasert slemming for mur og betongkonstruksjoner. Grunnmur - Basseng - Cisterner m.m.



## Beskrivelse

Hey'di K11 er en sementbasert overflatebehandling/slemming av alle typer mur- og betongkonstruksjoner. Hey'di K11 blandes med vann og gir en vannrett og diffusjonsåpen overflate.

## Bruksområder

Grunnmur i betong, lettklinker (Leca) og betongblokker, kjellerrom, tanker, brønner, basseng, damanlegg m.m. Godkjent av Nasjonalt Folkehelseinstitutt i forbindelse med drikkevann. Laveste anvendelsestemperatur +6 °C.

## Forarbeid

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sugende underlag forvannes. På ikke sugende overflater skal priming utføres som gysing ved at 1:1 Hey'di KZ/vann blandes med Hey'di K11 til en velling som påføres underlaget med kost. Det skal forvannes før hver påføring, men unngå vannfilm.

## Utblanding - Bruksmåte

Hey'di K11 blandes med rent vann, som helles først i blandekaret. Benytt ca. 4,8 liter vann til 15 kilo Hey'di K11. Ved å erstatte 15-20 % av blandevannet med Hey'di KZ sikres maksimal heft til underlaget. Små mengder kan røres ut for hånd, til større mengder skal det benyttes drill med visp eller universalmixer. Etter utblanding bør massen stå noen minutter, før den røres opp på nytt og eventuelt justeres med mer vann. Påføring foretas med gresskost i ett eller flere strøk.

## EGENSKAPER

### Sementbasert overflatebehandling/slemming

Godkjent av Nasjonalt Folkehelseinstitutt i forbindelse med drikkevann.

Benyttes på grunnmur i betong, lettklinker (Leca) og betongblokker, kjellerrom, tanker, brønner, basseng, damanlegg m.m.

Neste strøk foretas når foregående er avbundet, dagen etter eller senere.

Hey'di K11-blandingen skal være lett å stryke, men skal ikke renne. Hey'di K11 størkner som andre sementprodukter, følgelig må utblandet masse brukes fortløpende. Unngå å stryke Hey'di K11 på varm mur eller i sterkt solskinn.

## Forbruk

1 kilo pr. m<sup>2</sup> pr. strøk. Anbefalt forbruk grunnmur 2 kilo pr. m<sup>2</sup>, ved konstant vanntrykk min. 4 kilo pr. m<sup>2</sup>. Anbefalt 3 strøk under bakkenivå. Forbruk Hey'di KZ - ca. 1,2 kilo pr. 15 kilo Hey'di K11.

## Tørketid

1-5 timer avhengig av temperatur og underlag.

## Lagring

Lagres tørt i inntil 2 år.

## Pakning

5 pose og 15 kilo sekk.



## PRODUKTDATABLAD

For flere produkter og produktinformasjon se heydi.no

# HEY'DI K11

Vanntett, sementbasert slemming for mur og betongkantsuksjoner. Grunnmur - Basseng - Cisterner m.m.

### TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):

Vanntilsetning:	ca. 4,8 l/15 kg
Materialforbruk:	1 kg/pr.m <sup>2</sup>
Største kornstrørrelse:	0,4 mm
Brukstid:	2-4 timer
Hefffasthet:	1,4 N/mm <sup>2</sup>
Vanndampdiffusjon:	0,9 g/m <sup>2</sup> hmmHg (2 strøk)

### PRODUKTKODER:

#### Varenummer:

5 kg: 112

15 kg: 102

#### GTIN nummer:

5 kg: 7054150001120

15 kg: 7054150001021

#### NOBB nummer:

5 kg: 30160683

15 kg: 29260353

#### PR-nummer:

Revisjonsdato: 27.04.23

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.