

Hammerite No.1 Anti-Rust



Produktbeskrivelse

Hammerite No.1 Anti-Rust er en effektiv grunning som inneholder zink som gir en perfekt base for overmaling med fleste typer maling. Den kan brukes direkte på rust og hindre at det dannes ny rust. Produktet kan brukes hvor som helst i hjemmet, i hage og på bilen der det er metallgjenstander som må beskyttes mot videre korrosjon.

Bruksanvisning

Fjern løs maling og rust med stålbørste eller slipepapir. Sørg for at overflaten er fri for fett og smuss. Vask med egnet rengjøringsmiddel, skyll med rent vann og la flaten tørke. Rør nøye om i malingen før bruk.

Påføring

Malerarbeidet kan utføres ved temperaturer mellom 8 °C og +25 °C. Påfør 1-2 strøk og sørg for at malingen dekker kanter og hjørner. Malingen er støvtørr etter 1 time og kan overmales etter 4 timer. For best resultat, vent 24 timer før overmaling med toppstrøk.

Tekniske data

Bindemiddel: Alkydharts

Forbruk: 250 ml rekker til ca 3m²

Støvtørr: 1 time (ved 20 °C)

Overmaling: 4 timer (ved +20 °C)

Densitet: 1.30 g/cm³

Temperaturbestandighet: -30 °C til +150 °C (+80 °C kontinuerlig)

Flammepunkt: 35 °C

Salt Spray Test: > 1000 timer (ASTM B117 1973)

Lagringstid: Minst 2 år i uåpnet emballasje

Emballasje: 250 ml og 750 ml

Farge: Brun

Rengjøring av verktøy: Alifatnafta

Lagring: I tørt og ventilert rom.

Beskyttes mot frost og sterkt sollys.

Malingsavfall: Leveres på gjenvinningsstasjon

Grenseverdi for VOC: 600 g / l (2007). 500 g / l (2010). Dette produktet inneholder maks 499 g / l.



Akzo Nobel Coatings AS. Tel +47 66 81 94 00

Databladene er utgitt som en veiledning. Anbefalingene gjelder for normale omstendigheter og kan derfor variere med for eksempel malingstykkelse, temperaturer etc. Vi forbeholder oss retten til endringer uten foregående informasjon. Brukeren er ansvarlig for at seneste revidering av dette dokument brukes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside: www.hammerite.no