

# Sinkspray 98 Akryl

Revisjon: 10/03/2022

Side 1 av 2

## Spesifikasjoner

Konsistens	Væske
Herdingshastighet *	Herdet og kan males etter 24 timer
Total andel fast innhold	20 %
Tørketid (23°C og 50% RF)	Støvtørr etter 10 min, klebefri etter 20 min
Temperaturbestandighet**	-30 °C → 180 °C
Påføringstemperatur	5 °C → 35 °C
Rekkevidde	1,5-2 m <sup>2</sup>

\* Disse verdiene kan variere avhengig av miljøfaktorer som temperatur, fuktighet og type underlag. \*\* Informasjonen gjelder det fullherdede produktet.

## Produktbeskrivelse

Ekstra tykk akrylmaling, som inneholder ren sink, når beskyttelse på høyt nivå er nødvendig. Laget med maling som påføres gir utmerket motstand mot de fleste alvorlig stress, inkludert atmosfærisk stress, og anbefales derfor for beskyttelse av jernholdige gjenstander plassert utendørs. Resultatet er 30 % tykkere enn det som vanligvis leveres av tilsvarende maling som er tilgjengelig på markedet.

## Egenskaper

- God motstand mot mekaniske støt, friksjon og erosjon
- Svært økonomisk, effektiv og pålitelig
- Også egnet for punktsveising
- God elektrisk leder
- Kan males
- Høy korrosjons- og værbestandighet
- Produktet oppfyller kravene for marine applikasjoner

## Bruksområder

- Brukes på karosserier, takrør og sveisede fuger, også egnet for punktsveising.
- Alu-Zinc Spray har en galvaniserende effekt. Beskytter sink og ubehandlet jern og stål mot korrosjon.
- På grunn av katodevirkningen er sprayen effektiv og reduserer avfall.
- Ideell for å gjenopprette korrosjonsmotstanden etter gjenging, skjæring eller sveiseoperasjoner.

## Forpakning

Farge: matt grå  
Forpakning: 400 ml aerosol

## Holdbarhetstid ved lagring

3 år i uåpnet emballasje på et tørt og kjølig sted ved temperaturer mellom +5 °C og +25 °C.

## Overflater

Overflater: metaller, metall, skadde overflater  
Egenskaper: fast, rent, tørt, fritt for støv og fett.  
Klargjøring av overflaten: Fjern rust.  
Vi anbefaler å utføre en forutgående vedheftstest på alle underlag.

## Påføringsmetode

Påføringsmetode: Påføres på en tørr og fettfri overflate, fjern gammel løs maling og rust først. Rist boksen godt før bruk. Påføres på tørt underlag og under tørre forhold. Spray i en avstand på ca. 20 cm fra objektet. Rist beholderen godt før du legger på hvert lag. Påfør alltid alu-sinksprayen i 2 lag med et intervall på min. 2 timer (kan males etter 24 timer med toppstrøk).

## Anbefalinger for helse og sikkerhet

Ta hensyn til vanlig arbeidshygiene. Må bare brukes i godt ventilerte områder.  
Farlig. Følg forholdsregler for bruk.

Merk: Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene i denne dokumentasjonen er resultat av våre eksperimenter og vår erfaring, og er formidlet i god tro. På grunn av variasjonen i materialer og underlag og det store antallet mulige anvendelser som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de resultatene som oppnås. Ettersom utformingen, kvaliteten og bearbeidingsforholdene er utenfor vår kontroll, aksepterer vi ingen forpliktelser på bakgrunn av dette dokumentet. I alle tilfeller anbefales det å foreta foreløpige undersøkelser. Soudal forbeholder seg retten til å endre produkter uten forvarsel.

---

## Sinkspray 98 Akryl

---

Revisjon: 10/03/2022

Side 2 av 2

### Kommentarer

- Etter bruk må aerosolen sprayes opp ned i ca. 3 sekunder for å rengjøre ventilen til det bare kommer ut drivgass. Slik hindrer du at ventilen blokkeres med sinkrester.

### Ansvar

Innholdet i dette tekniske databladet er et resultat av tester, observasjon og erfaring. Det er av generell karakter og medfører ikke noe ansvar. Det er brukerens ansvar å avgjøre basert på egne tester om produktet er egnet for denne bruken.

Merk: Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene i denne dokumentasjonen er resultat av våre eksperimenter og vår erfaring, og er formidlet i god tro. På grunn av variasjonen i materialer og underlag og det store antallet mulige anvendelser som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de resultatene som oppnås. Etersom utformingen, kvaliteten og bearbeidingsforholdene er utenfor vår kontroll, aksepterer vi ingen forpliktelser på bakgrunn av dette dokumentet. I alle tilfeller anbefales det å foreta foreløpige undersøkelser. Soudal forbeholder seg retten til å endre produkter uten forvarsel.