

Pinotex Terrasseolje

Mars 2018

Produktbeskrivelse

Pinotex Terrasseolje er en transparent alkydoljebasert terrasseolje til furu, gran og trykkimpregner materialer, noe som gir terrassen en vannavvisende overflate. Oljen beskytter effektivt mot solens UV-stråling som bryter ned treet. Oljen forhindrer fuktinntrenging og minimerer risiko for oppsprekking i treet. Pinotex Terrasseolje beskytter treet mot overflatebegroing, sopp og alger. Pinotex Terrasseolje kan brukes til alle typer terrasser.

Behandling

Rør godt om før og under bruk. Treet må være rent og tørt og fuktinnholdet må ikke overstige 16 vektprosent. Eventuell begroing fjernes med Pinotex Trerens/Sadolin Husrens. Vask etter med Pinotex Terrasserens. Dersom overflaten kun er skitten, kan den rengjøres med Pinotex Terrasserens. Eventuell fiberreisning etter vask fjernes med fint slipepapir. Alt løstsittende materiale fra tidligere behandling renses til underlaget er rent og fast. Misfarget og ødelagt tre (gråtre) slipes til rent og friskt tre. Det anbefales å slipe hele overflaten. Eventuell kvæutfelling fra kvist, fjernes og avfettes. Påfør oljen med en bred pensel i jevnt tynt lag, i trebordenes lengderetning. Vær nøye med endetreet, og at eventuelle sprekker er mettet med olje. Etter maks 30 minutter, tørk av overflødig olje med en ren og lofri klut. Hvis treet ikke er mettet med olje, gjenta behandlingen til overflaten er jevnt mettet. Etter maks 30 minutter, tørk av overflødig olje igjen med en ren og lofri klut. Produktet skal ikke etterlate hinne.

Vedlikehold

Det anbefales å vedlikeholde treet 1-2 ganger pr år, eller etter behov med Pinotex Terrasseolje. Start å vaske overflatene med Pinotex Terrasserens. Følg instruksjonene nøye. Påfør et tynt lag med Pinotex Terrasseolje. Overskytende olje skal tørkes av etter 30 minutter. Pass på at endetreet og eventuelle sprekker er mettet med olje.

Merk

produktet anbefales kun til utendørs bruk. Ikke bruk produktet direkte i sollys, eller risiko for regn innen 6 timer etter påføring. Ikke bruk produktet under +5°C eller over +25°C. Den relative fuktighet må ikke overstige 80 % under påføring og under tørketiden av produktet



Teknisk data

Bruksområder: Utendørs

Rekkevidde: 15 m²

Tørketid ved +23°C/50 % RF: Ca 2 timer

Overmalbar: ca 24 timer

Påføring: Pensel, rulle, sprøyte

Tynningsmiddel: Mineralsk terpentid maks 10 %

Emballasje: 1 og 2,5 ltr

Rengjøring verktøy: Penselrens

Oppbevaring: Frostfritt

Helse og miljø:

Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres

Omgående etter bruk. Flytende rester og løsemidler

Må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

For ytterligere spørsmål – se sikkerhetsdatabladet.

www.tomtagtort.no