

# Professional Täckplast

Desember 2018



## Produktegenskaper

Professional Täckplast er en helmatt vanntynnet maling for innendørs bruk på puss, betong, lettbetong og ulike bygningsplater, glassfibervev mm. Bruksområdene er vegger og tak kjeller, verksted og industrilokaler mm. Professional Täckplast har meget god dekkevne og gjennom pigmenteringeringen er den også diffusjonsåpen.

## Behandling

2 strøk maling er normalbehandling på nytt underlag. Limfargeoverflater vaskes ned, samt dårlig bundet underlag grunnes med Professional Binder før maling. Tidligere malte overflater vaskes med Original Forvask etter produktets anvisninger. Blanke overflater slipes matt med sandpapir. Mal 1-2 strøk med Professional Täckplast. Unngå å male når temperaturen er under +5°C.

## Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig værneutstyr ved dårlig ventilasjon. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingsrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: [www.tomtogetort.no](http://www.tomtogetort.no)

### Teknisk data

**Bruksområde:** Innendørs

**Bindemiddel:** Sampolymerdispersjon

**Glans:** Matt 2

**Tørketid:** +23°C 50 % RF: Gjennomtørr 1 time

**Overmalbar:** 2 timer

**Luft/temp:** Min +5°C

**Luftfuktighet RF:** 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

**Fortynning:** Vann

**Verktøy:** Pensel, rull og sprøyte

**Forbruk:** 2-5 m<sup>2</sup>/liter

**Emballasje:** 10 liter

**Baser:** Hvit

**Rengjøring:** Såpevann

**Oppbevares:** Frostfritt

**VOC:** (kat. A/a): 30 g/l. Inneholder max 1 g/l



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies