



## PRODUKTDATABLAD

## OMEGA QUILLI Fogmassa

Används som tätningssedel för att garantera en regn- och vindtät installation av underlagstak (dvs. OMEGA Underlagstak). Den passar särskilt bra för sammanfogning och tätning vid överlappningsområden, för tätning av spik och häftklamrar i ströläkten samt för skarvar i väggar, gavlar, skorstenar m.m. Denna produkt är också lämplig för limning av skarvar mellan OSB- och DWD skivor.

### FÖRDELAR

- Det lätta skum som utvecklas under härdningsprocessen tätar mot slagregn i konstruktionselement som penetrerats av klammer och spik
- Maximal penetration i fleecelager (dvs. den tätar flerlayersmembran ned till det understa membranet – ingen „veke-effekt“)
- Hög resistens mot alla väderförhållanden
- Vidhäftar till ett stort antal material
- Thixotrop – droppfri
- Innehåller inga lösningsmedel som kan vara skadliga för innertaket
- Seg, elastisk duroplastskarv

### FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER


| Förpackningsenhet | Patron | Folie pack |
|-------------------|--------|------------|
| Färg              | beige  | beige      |
| Innehåll          | 310 ml | 600 ml     |
| Kartonginnehåll   | 20 Stk | 20 Stk     |

### PRODUKTDATA

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Sammansättning          | 1-K-PUR fri från lösningsmedel                                     |
| Färg                    | Beige                                                              |
| Densitet                | 1,54 g/cm <sup>3</sup>                                             |
| Temperaturbeständighet  | -40 °C - 110 °C                                                    |
| Bearbetningstemperatur  | 7 °C                                                               |
| Temperatur yta och luft | -5 °C                                                              |
| Härdningstid            | ca. 24 tim (2,5 mm klisterstäng 20 °C och 50 % rel. luftfuktighet) |
| Skinnbildningstid våt   | ca. 7 min. vid +20 °C / 50 % rel. luftfuktighet                    |
| Hållbarhet              | 12 månader obruten förpackning                                     |
| Förvaring               | +15 °C - +25 °C torrt, inget solljus                               |

## OMEGA QUILLI Fogmassa

Materialen skall vara till större delen fria från damm och fett. OMEGA QUILLI Fogmassa appliceras för att helt täcka ena sidan av underlagstaket (dvs. OMEGA Underlagstak), eller appliceras direkt på materialet och byggsektionerna som fixeras under skinnbildningen. Fukt främjar härdningen. Se till att limmet inte utsätts för dragspänning innan det torkat helt. OMEGA QUILLI Fogmassa fungerar som tätning, inte som en stark sammanfogning.



### ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108  
office@isocell.at

### ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 940 06 72  
office@isocell.ch

### ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00  
contact@isocell-france.fr

### ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58  
office@isocell.be

### ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35  
164 40 KISTA | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 00  
info@isocell.se

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)