

# Ambiance Superfinish helmatt

August 2018



## Produktbeskrivelse

Ambiance Superfinish helmatt er en unik polyuretanforsterket kvalitetsmaling med ekstrem god utflyt. Malingen er utviklet for innendørs maling av dører, karmen, listverk mm., samt rustbehandlet jern og metall inne. Siden malingsfilmen har svært gode tekniske egenskaper, gir Ambiance Superfinish helmatt en godt dekkende overflate som er vaskbar og robust mot mekanisk slitasje. Gulner ikke.

## Behandling

På nytt ubehandlet treverk må kvister isoleres 2 ganger med Original Kvistlakk. Deretter grunnes overflaten med Original Heftgrunn til dør, list og panel. Sparkle etter grunning med Professional Dør, list og panel sparkel. Slip overflaten lett, og tørk av med en tørr klut. Ferdigmal 2 ganger med Ambiance Superfinish helmatt.

Tidligere malte flater vaskes med Original Forvask. Blanke flater mattes ned. Grunn og sparkle ved behov. Ferdigmal 2 strøk med Ambiance Superfinish helmatt.

For best resultat skal grunning med Original Heftgrunn til dør, list og panel, respektive mellomstrøk, tørke over natten før toppstrøk med Ambiance Superfinish helmatt. Mal aldri når temperaturen er under +5°C.

## Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: [www.tomtoqtort.no](http://www.tomtoqtort.no)

## Teknisk data

**Bruksområde:** Innendørs  
**Bindemiddel:** Akryllateks/Polyuretan  
**Glans:** Helmatt 5  
**Støvtør:** +23°C 50 % RF: 2 timer  
**Overmalbar:** 6 timer  
**Luft/temp:** Min +5°C  
**Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)**  
**Fortynning:** Vann  
**Verktøy:** Pensel, rull og sprøyte  
**Forbruk:** 10 m<sup>2</sup>/l  
**Emballasje:** 1 l og 2,5 liter  
**Baser:** BW, BM, BC  
**Rengjøring:** Såpevann  
**Oppbevares:** Frostfritt  
**VOC:** (kat A/d) 130 g/l. Inneh. maks 99 g/l

Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.

## Miljø

Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester, slik at du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke disse restene, minsker du produktets miljøpåvirkning.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies