



3040 COMBI 10

TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-05-31

PRODUKTBESKRIVELSE

Bostik Gulvsparkel Combi er en miljøvennlig, sementbasert, fuktskaddestabil og hurtigherdende håndsparkel for fallbygging, avretting og diverse reparasjonsarbeider. Fin og glatt puss på faste og rene overflater innevendig som betong, fliser, PVC, linoleum, tre, gips etc. og i kombinasjon med varmegulv. Produktet kan også brukes som reparasjonssparkel på vegger. For legging på andre underlag kontakt Bostik.

BRUKSOMRÅDER

Bostik Gulvsparkel Combi er beregnet som underlag der det skal legges vinylbelegg, linoleum, PVC, gummi, parkett, fliser eller lignende i boliger, kontor, sykehus, skoler, barnehager etc. Normalt gir den en ferdig overflate for belegging uten behov for etterbehandling. Anbefalt sjikttykkelse 0-50 mm. Inneholder ikke kasein

ARBEIDSBESKRIVELSE

Rengjøring og betingelser ved sparkling: Underlaget skal være fast og rent og fri for løse partikler og støv, samt urenheter som olje, fett, voks etc. Underlaget skal være uten svake overflater, sprekker og lignende. Svake overflatebelegg som betonghud slipes eller freses bort. TEMPERATUR I UNDERLAGET MÅ IKKE UNDERSTIGE + 10 °C BÅDE UNDER PRIMING OG SPARKLING, OG MINIMUM 7 DØGN ETTER SPARKLINGEN ER AVSLUTTET. DETTE BETYR AT VARMEKILDER IKKE MÅ FJERNES ETTER ARBEIDSTID SLIK AT TEMPERATUREN FALLER UNDER + 10°C OM NATTEN. For optimale resultater bør temperaturen være mellom +10°C - + 25°C. RF (Relativ fuktighet) bør ikke overstige 90% i underlaget. Skal overflaten belegges med et tett sjikt som vinylbaner eller tettesjikt for våtrom, må underkonstruksjonen være uttørket til +10°C. Det anbefales 2 strøk på et sterkt sugende underlag. På keramiske fliser og stein skal overflaten mattes eller slipes. Primeren for dette underlaget lages ved å blande Bostik Combi med konsentrert Primer 6000 istedenfor vann. La tørke. Blanding for fall og reparasjon: 5 kg pulver tilsettes 1,0 liter rent og kaldt vann, 15 kg pulver tilsettes 3,0 liter vann og 25 kg pulver tilsettes 5,0 liter vann. Blandingen utføres med drill til en klumpfri og lettflytende konsistens, vent i 2-3 min. og rør igjen. Massens temperatur bør ligge mellom +10°C til +20°C, og brukes innen 15 minutter. Slitestyrken og elastisiteten forbedres ved å tilsette Bostik Primer 6000 i forholdet 0,3 liter til 5 kg pulver, 1,0 liter til 15 kg pulver og 1,75 liter til 25 kg pulver. Vannmengden reduseres tilsvarende. Blanding finsparkling: 5 kg pulver tilsettes 1,15 liter rent og kaldt vann, 15 kg pulver tilsettes 3,45 liter vann og 25 kg pulver tilsettes 5,75 liter vann. Blandingen utføres med drill til en klumpfri og lettflytende konsistens, vent i 2-3 min. og rør igjen. Massens temperatur bør ligge mellom +10°C til +20°C, og anvendes innen 15 minutter. Slitestyrken og elastisiteten forbedres ved å tilsette Bostik Primer 6000 i forholdet 0,15 liter til 5 kg pulver, 0,5 liter til 15 kg pulver og 0,75 liter til 25 kg pulver. Vannmengden reduseres tilsvarende. Påføring: Massen fordeles med en egnet sparkel. Ta hensyn til massens åpentid for å unngå ujevnheter. Ved påføring av to sjikt skal det første sjiktet være belegningsbart i henhold til instruksjonene underanvisning og priming mellom sjiktene. Belegging: Uttørkingen av sparkelets fuktighet avhenger av sparkelets sammensetning, tykkelse og klima. Overflaten er normalt gangbar etter 30 minutter og kan belegges 2-3 timer i sjikt opp til 10 mm, dersom temperaturen er minst +18°C og RF 50%. Før belegging skal alltid underlagets RF kontrolleres. Belegging skal utføres når RF er under tillatt verdi for gjeldende belegg. Obs! Ved solbestråling, høy romtemperatur, sterk ventilasjon eller andre faktorer som kan fremskynde tørkingen, bør overflaten beskyttes mot for rask uttørking. Gulvvarme skal være avslått i 28 dager etter sparkling og settes på gradvis


ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktet inneholder sement og er irriterende. Unnvik innånding og øynene, spyl med vann i 15 minutter og kontakt lege. For mer informasjon

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Bindemiddel:	Spesialsement
Fyllstoff:	Natursand, max 0,5 mm
Fiberforsterket:	Nei
Skikttykkelse:	0-50 mm
Brukstid:	15 min
Lagring:	12 måneder i uåpnet forpakning, tørr og kjølig
Håndtering av avfall:	Håndteres som industriavfall.
Trykkholdfasthet (C20):	> 30 MPa
Bøystrekkfasthet (F5):	> 7 Mpa
Belastning av trinsestoler(RWFC):	250 N
Vedheft:	> 1,0 MPa
Krymping:	< 0,5 %
Rengjøring av verktøy:	Umiddelbart med vann
Gangbar etter:	ca. 30 minutter
Beleggbar:	1-3 timer i sjikt opp til 50 mm eller når RF (Relativ Fuktighet) er under gjeldende grenseverdier for belegget
Forbruk:	1,50 kg. pulver pr. m ² /mm.
Vannmengde:	30 vekt%, 0,30 liter pr kg sparkel
Forpakningstørrelse:	5 kg spann, 15 og 25 kg sekk
pH:	11-12

