

Cello Superb er en vanntynnet oljemaling med unik teknologi som gjør malingen farge- og glansstabil over lang tid i et tøft klima. Malingen har en overflate som gir lavt skittopptak med selvrensende egenskaper. Brukes på utvendig nytt, gammelt, beiset, malt eller trykkimpregnert treverk. Cello Superb kan også benyttes som toppstrøk på grunnet metall og plast som takrenner, beslag o.l. på bygninger.

Fysikalske data

Type:	Vanntynnbar oljemaling
Farge:	Base hvit, A, B, C og oksydrød som brekkes til ønsket farge
Glans:	Halvblank 50
Egenvekt (kg/l):	1,25

Bruksdata

Påføringsmetode:	Pensel eller rull eller høytrykksprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0,46 mm/ 0.018"
Viftevinkel:	65°-80°
Trykk ved dyse:	15–18 mPa (150–180 kg/cm ²)
Anbefalt forbruk, høvlet tre:	8-12 m ² /liter
Anbefalt forbruk, uhøvlet tre:	6-8 m ² /liter
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	0,5 time
Overmalingsintervall, min:	2 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vind og filmtykkelse. Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingsfilmen er tørr.
Minimum påføringstemp. °C:	+ 10.

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Nytt og bart treverk, trykkimpregnert treverk og ferdiggrunnet treverk, påføres 1 strøk Cello Grunning. Nytt treverk som har stått ubehandlet mer enn 4 uker rengjøres og stålborstes før behandling med Cello Grunning. All endaved må mettes godt med Cello Grunning, 3-4 strøk vått-i-vått. Tidligere behandlet underlag rengjøres med Cello Kraftvask. Løs maling, beis og trefibre fjernes ved skraping/børsting. Bare flekker må etter fjerning av løs maling, flekkgrunnes med Cello Grunning. På høvlet treverk og andre blanke underlag, kan det være nødvendig med stålborsting for å sikre vedheft. For å oppnå best mulig kantdekk, avrund skarpe kanter før grunning.

Bruksmåte

Nytt uhøvlet treverk påføres 2 strøk og nytt høvlet treverk påføres 3 strøk. Tidligere behandlet treverk påføres 1-2 strøk etter behov, eventuelt 3 strøk på høvlet treverk.

Farger

Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå nyanseforskjeller i fargen. Eventuelt kan ulike batchnummer blandes før bruk. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyanseforskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom det er nødvendig med mer maling til samme prosjekt i etterkant.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.



Øvrig informasjon

Påføringstemperatur i luft og underlag må være minst +10°C. Underlag som tidligere er behandlet med linoljemaling/beis kan gi blærer. Tidligere tjærebehandling og kvister kan gi misfarging som er spesielt synlig på lyse farger. Duggfall på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi skinntørking og blæring. Det kan også oppstå matte skjolder ved opptørring ved høy luftfuktighet og lave temperaturer. Må ikke brukes på rimet treverk. Maling på brannbeskyttet kledning kan gi saltutfelling og avflassing. Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingsfilmen er tørr.

Emballasjestørrelser: 2,7 og 9 L

Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <40 g/l VOC

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed.

Utgitt av Byggmakker Handel AS