



Produktnavn

Glasroc X
Betegnelse: GXU 9

Produktbeskrivelse

Glasroc X er en komposittplate til bruk som vindsperre. Den er brannbeskyttende, lufttett og diffusjonsåpen. Kjernen består av impregnerert og glassfiberarmert gips. Den fuktighetsavvisende (hydrofobe) glassfiberarmerte i overflaten, på begge sider av gipskjernen, gir god beskyttelse mot fukt og mugg samt forsterket beskyttelse mot UV-stråling i byggeperioden. Det er utarbeidet SINTEF Teknisk Godkjenning TG 20757 for vindsperrsystemet.

Bruksområde

Glasroc X brukes som vindsperreplate på vegger med bindingsverk og utvendig lufttett kledning. Det skal ikke brukes åpne kledninger utenfor vindsperreplaten, og kledningen skal være så tett at ikke fuktighet kan drive inn på platen.

Montert plate kan tåle eksponering inntil 12 måneder innen ytterkledningen monteres, forutsatt at SINTEF TG 20757 og Gyprocs monteringsprinsipper og betingelser for bruk er fulgt. Da slagregn og vått vær kan forkorte eksponeringstiden, er vår anbefaling å montere utvendig kledning så snart som mulig etter at vindsperran er montert. Det er opp til entreprenør å vurdere slagregnsbelastningen og lokale forhold i hvert enkelt byggeprosjekt, se Byggforskserien 451.031 Klimadata for dimensjonering av regnpåkjønning.


Tekniske data

Platetype iht. NS-EN 15283-1:2008+A1:2009	GM-H1
Dimensjoner og toleranser	
Tykkelse (mm)	9,5 +/-0,7
Bredde (mm)	1200 +0/-4
Lengde (mm)	* +0/-5
Avvik fra rettvinlethet/m platebredde(kortkant)	2,5 mm/m
Vekt (kg/m ²)	7,9 +/- 0,3
Styrke	
Bøystyrke (N) - på langs	409
Bøystyrke (N) - på tvers	160
Brann	
Branntekniske klasser	A1
Fukt	
Vannabsorpsjon iht. EN 15283-1	< 5 % klasse H1
Lengdeendring ved RF 30-90 % (mm/m)	0,3
Vanddampmotstand S _d -verdi	≤ 0,1
Diffusjonsmotstandsfaktor μ	< 10
Varme	
Varmemotstand, R, (m ² · K/W)	0,04
Varmeledningsevne, λ, (W/m · K)	0,25
Lengdeutvidelseskoeffisient (ved temp >50°C)	25 x 10 ⁻⁶
Tetthet	
Luftgjennomgang (plate) m/s Pa	0,2 x 10 ⁻⁶

For lengder, se aktuell prisliste eller glava.no

Kantutførelse

Glassfiberarmetkledde rett langkant og skåret, rett kortkant.





Dimensjoner og toleranser

Alle dimensjoner og toleranser skal kontrolleres iht. NS-EN 15283-1:2008+A1:2009 Gipsplater med fiberarmering - Definisjoner, krav og prøvingsmetoder.

Montering og betingelser for bruk

Alle plateskjøter skal understøttes, og de skal teipes med Glasroc X Sealing Tape. Alle platekanter beskyttes mot fukt umiddelbart etter montasje, f.eks. med Glasroc X Sealing Tape.

Se Gyproc Monteringshåndbok og SINTEF Teknisk Godkjenning TG 20757 på glava.no for ytterligere monteringsprinsipper og betingelser for bruk.

Håndtering og lagring

Glasroc X inneholder glassfiber som kan medføre hudirritasjon. Hansker og dekkende arbeidstøy anbefales derfor ved håndtering av platen. Se Lagrings- og håndteringsanvisning på glava.no.

Avfallshåndtering

Glasroc X kan materialgjenvinnes til nye gipsplater.

Tilbehør

Skruer Gyproc QSTW, QMSTW, QSBW, QMSBW.
Skjøteprofil Gyproc T 60/9.
Vindtettingstape Glasroc X Sealing Tape, 60 mm bredde til vertikale skjøter og 100 mm bredde til horisontale skjøter.