

Mestertekk Kombi NOx

Forbedrer luftkvaliteten

Beskrivelse :

Mestertekk Kombi NOx har spesialstrø på overflaten som fremskynder nedbryting av NOx i luften. 10 000 kvm med Mestertekk Kombi NOx bryter ned NOx fra mer enn 300.000 km kjøring. Mestertekk Kombi NOx er et ett-lags asfalt takbelegg med stamme av polyester og glassfiber.

Stammen er belagt med en termoplastisk elastomer på begge sider. Undersiden er dekket med en plastfolie som smeltes ved sveising.



Bruksområde :

Isola Mestertekk Kombi NOx er et ettlagstakbelegg for mekanisk innfesting på flate og skrå tak. Isola Mestertekk Kombi NOx kan legges på alle vanlige underlag av tre, betong, lettbetong eller varmeisolerende plater av for eksempel steinull. Takbelegget kan benyttes både i varme kompakte tak og luftede takkonstruksjoner. Produktet egner seg både til nybygg og rehabilitering. Isola Mestertekk Kombi NOx kan også benyttes som overlag i Isolass tolagsløsning, Isola Dobbeltag. Mestertekk Kombi NOx har branntest Broof(t2) og er godkjent på alle underlag unntatt direkte på EPS

Lagring :

Lagres stående på paller. Paller kan lagres to i høyden med en bærende skilleplate mellom pallene.

Montering :

Takbelegget kan monteres på alle vanlige underlag av tre, betong, lettbetong eller varmeisolerende plater av steinull, EPS ol. Takbelegget festes mekanisk med skiver og skruer eller bolter tilpasset underlaget. Alle skjøter og omlegg sveises tette. Til dette arbeidet kreves det spesialutstyr og kurs i varme arbeider. Se også egen monteringsanvisning.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør :

Taksluk 50mm

Godkjenninger og garanti



Mestertekk Kombi NOx⁵²¹⁶¹¹

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Tykkelse	4,1	mm
Bredde	1000	mm
Lengde	7500	mm
Materiale	SBS asfalt med polyesterstamme	-
Farge	Nox	-
Vekt (pr enhet)	39000	g

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Helse- og miljøskadelige stoffer	Ingen metode tilgjengelig	-	Ingen
Fleksibilitet i kulde	EN:1109-1	°C	-20
Bruddforlengelse etter aldring, Tvers	EN: 12311:1	%	NPD**
Strekkestyrke/Strekkefasthet Langs	EN-12311-1	N/50 mm	850 ± 100
Bruddforlengelse Tvers	EN: 12311:1	%	30 ± 10
Punktering, slag, metode A	EN-12691	mm	≥ 500
Vanntetthet	EN-1928	-	Bestått
Fleksibilitet i kulde etter aldring	EN: 1109-1	°C	-20
Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5	EN 13501-5	-	Froof*
Bruddforlengelse etter aldring, Langs	EN: 12311:1	%	NPD**
Rivstyrke, tvers	EN-12310-1	N	750 ± 100
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	EN 13501-1	-	F
Spaltestyrke i skjøt	EN-12316-1	N/50 mm	200 ± 50
Bruddforlengelse Langs	EN: 12311:1	%	30 ± 10
Punktering, Statisk last, metode A	EN-12730	kg	20
Rivstyrke, langs	EN-12310-1	N	500 ± 100
Sig etter aldring/Varmesig	EN-1110	mm at 90 °C	0
Skjærestyrke i skjøt	EN-12317-1	N/50 mm	850 ± 50
Strekkestyrke/Strekkefasthet Tvers	EN-12311-1	N/50 mm	850 ± 100
Vedheft av granulat	EN: 12039	g	0,5

