



## PRODUKTDATABLAD

# BETONG LOOK

- Mikrosement for vegg.
- Påføres som maling.



### Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di BetongLook er en mikrosement som påføres som maling på vegg, og er bygget opp av hvit spesialsement, finmalt marmorsten og tilsetningsstoffer.

Hey'di BetongLook blandes med vann og gir en overflate med et matt betonguttrykk med fargenyanser. Hey'di BetongLook kan benyttes på vegger av keramiske fliser, tre, gips, puss, tegl m.m., både inne og ute. Ved bruk på bad skal det være fullverdig membran bak. På bad skal produktet impregneres med Hey'di Topp.

### Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Til utbedring av sår, skader og ujevne underlag benyttes reparasjonsmørtel tilpasset underlaget.

Sugende underlag primes med Hey'di Primer Fasade. Primeren skal tørke i min. 3 timer før Hey'di BetongLook påføres. Ikke sugende underlag trenger ingen priming. Ikke sugende underlag/glatte flater slipes lett med fint sandpapir.

### Utblanding - Bruksmåte

Hey'di BetongLook blandes med rent vann, 1 liter til 2,2 kilos spann, og det skal benyttes drill med blandevisp. Det anbefales ikke å dele spannet i flere blandinger da dette vil gi en dårligere blanding av produktet og fargeforskjeller.

**NB: Blandetid 2 minutter til klumpfri masse, la massen stå i ca. 4-5 minutter, og rør om på nytt i ca. 1 minutt. Når malingen begynner å sette seg, ikke tilsett mer vann, men rør opp malingen på nytt og malingen vil få en bedre konsistens.**

Vannmengden kan reduseres avhengig av hvilket uttrykk som ønskes. Påføring foretas med en bred, kraftig pensel (Rulle anbefales ikke). Blandingen skal være lett å påføre, men skal ikke renne. Man vil aldri få 2 like overflater med Hey'di BetongLook. Denne matte malingen vil gi forskjellig uttrykk ut ifra hvordan man stryker på malingen. Om man velger å krysstryke, legge den horisontalt eller vertikalt. Det vil alltid bli fargenyanser i Hey'di BetongLook, den skal ha et fargespill i de nyansene man velger. Påføres fra hjørne til hjørne og pass på og hele tiden påføre malingen "vått-i-vått" (ikke avslutt midt på veggen for å fortsette senere, dette vil gi fargeforskjell, flekking vil også synes). Normalt gir ett strøk ønsket overflate, skal flere strøk påføres vent i ca. 3 timer før det primes på nytt (alt. kan veggen fuktes med vann før maling av neste strøk). Anvendelsestemperaturen skal være på min. +10 °C, dette gjelder også underlaget. Unngå å stryke Hey'di BetongLook på varm mur eller i sterkt solskinn. Brukstid er ca. 60-90 minutter. Redskap rengjøres med vann.

### Forbruk

0,2-0,4 kilo pr. m<sup>2</sup> pr. strøk.

### Tørketid

Hey'di BetongLook herder på ca. 3 timer avhengig av temperatur.

### Etterbehandling

Hey'di Topp brukes som sluttbehandling der det kan bli vannsøl, eller for et lettere renhold av overflaten.



## Lagring

Lagres tørt i inntil 2 år.

## Pakning

2,2 kg spann.

*Fargekoden er tilnærmet lik NCS kodene.  
Det kan imidlertid forekomme mindre fargeforskjeller  
fra produksjon til produksjon, så disse fargekodene er  
først og fremst ment som retningsgivende.*

Granitt:	S 2000-N
Betong:	S 3500-N
Skifer:	S 5500-N
Lava:	S 7500-N



*Fargene er kun retningsgivende. Mindre fargeforskjeller forekommer.  
Eksakt fargegjenning kan av trykkteknikka skal ej alltid garanteras.*





#### TEKNISKE DATA:

Vanntilsetning: 1 l/ 2,2 kg

Materialforbruk: 0,2-0,4 kg/m<sup>2</sup>

Største kornstørrelse: 70 µm

Brukstid: ca. 1 time

#### PRODUKTKODER:

##### Hey'di varenr:

Granitt: 373

Betong: 374

Skifer: 375

Lava: 376

##### GTIN nr:

Granitt: 7054150003735

Betong: 7054150003742

Skifer: 7054150003759

Lava: 7054150003766

##### NOBB nr:

Granitt: 52667353

Betong: 52667383

Skifer: 52667402

Lava: 52667417

#### REVISJONS DATO:

Dato: 03.01.22

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.

#### HEY'DI AS

Adresse: Pb 13 Frogner,  
N-2017 Frogner  
Telefon: (+47) 63 86 88 00  
E-post: heydi@heydi.no  
www.heydi.no