

### PRODUKTNAVN

BERA™ Loddefedt

### VVS NR.

043219507 (75 g tube)

289261010 (1 kg bøtte)

### SAMMENSÆTNING

Fremstillet af bl.a. zinkchlorid, ammoniumchlorid, vaseline og paraffinolie.

### FYSISKE OG TEKNISKE EGENSKABER

Aktivitetsinterval	150 - 400 °C
Form	Fedt/pasta
Rester	Korroderende



### LEVERINGSPROGRAM

75 gram tuber

1 liter bøtte

### ANVENDELSE

BERA™ Loddefedt er et flusmiddel, der anvendes i forbindelse med blødlodning af kobber, messing, zink og stål, dog primært til lodning af kobberrør eller zink. BERA™ Loddefedt er et kraftigt virkende flusmiddel med høj renseevne, der ikke indeholder fri syrer.


BERA™ Loddefedt er velegnet til lodning af lodrette flader eller samlinger, hvor loddevand vil løbe af.

Anvendes ofte sammen med BERA Søvlod 5 til lodning af kobberrør til skjulte brugsvandssystemer.


### VEJLEDNING

1. Inden samling og opvarmning påføres BERA™ Loddefedt på metalfladerne.
2. Opvarm metalfladerne enten med en loddekolbe eller flamme og tilsæt loddetinnet.
3. For at undgå korrosion fjernes rester af loddefedt ved at afvaske med vand, gerne tilsat sprit, for at neutralisere rester af de aktive stoffer. Alternativt anvendes en 5% sodaopløsning (natriumkarbonat).

#### Boliden Bergsøe A/S

 Hvissingevej 116, DK-2600 Glostrup, Denmark

 +45 4326 8300

 sales.glostrup@boliden.com

 www.boliden.dk