



Weber Drensmørtel

- Til permeabelt dekke med naturstein og brostein
- Meget god dreneringseffekt
- Til bærelag som støpemasse
- Som settemørtel for naturstein, brostein og belegningsstein

Beskrivelse

Weber Drensmørtel er en støpemørtel og settemørtel for uteområder og natursteinssetting. Massens sammensetning gir en meget god dreneringseffekt i den herdete mørtelen. På denne måten vil en kunne drenere bort overflatevann og vann i konstruksjonen samt at mørtelen gir en større sikkerhet mot utfellinger i natursteinsbelegg. Produktet kan benyttes til trafikkerte områder. Se tabell for fasthet.

Bruksområde

Weber Drensmørtel benyttes som bærelag i kompakte og permeable dekker for naturstein og brostein. Kan også brukes som bære og sette lag for naturstein, brostein og belegningsstein.

Underlag

Som kompakt eller permeabelt bærelag: Underlaget skal være komprimerte løsmasser, asfalt eller betong i riktig oppbygning. Som settemørtel for naturstein og brostein: Overflaten må være ren og fri for støv og løse partikler. Olje, fett eller andre forurensninger i overflaten må fjernes mekanisk.

Blanding

Weber Drensmørtel blandes med ca 6-8,5%. Vann: 60-85 ltr/1000kg tørt pulver.

Blandetid ca. 3-5 minutt med tvangsblander eller med gjennomstrømningsblander. Den blandede massen helles ut på bærelaget i ønsket tykkelse og komprimeres etter ønske. Som settemasse helles massen ut på underlaget, og naturstein og brostein settes på plass i riktig høyde. Husk å banke på plass stein slik at de står stabilt med god underdekning. Hvis ønske om ekstra vedheft til naturstein og brostein, brukes Weber Mørteltilsetning sammen med Weber B20 som en gysemasse. Naturstein og brostein kan også limes med Weber Steinlim på toppen av Weber Drensmørtel. Sørg for 100% limdekning.

For ekstra forsterkning kan det legges inn armeringsnett i massen.

Produktspesifikasjon

Materialforbruk	Ca. 2,5 kg/m ² (pulver) pr. mm sjiktkkelse. Ved 100 mm tykkelse ca 250 kg/m ²
Kornstørrelse	4 mm
Sjiktkkelse	15-300 mm
Minimum sjiktkkelse	15 mm
Maksimum sjiktkkelse	300 mm
Påføringstemperatur	+5°C til +30°C
Brukstid	Ca. 30 til 60 min ved +20°C
Herdetid før forsiktig belastning	Ca 1 døgn
Bøgestrekkfasthet, 28 døgn	8 MPa
Lagring	Weber Drensmørtel lagres tørt i minimum 12 måneder i original lukket emballasje.
PR-nummer	320450

Sikkerhetsinformasjon

Se teknisk datablad og sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

