

Professional Våtromssparkel

Juni 2016



CE

Produktbeskrivelse

Professional Våtromssparkel er en lettsparkel med god fyllevne til skjøt- og helsparkling på puss, betong, lettbetong og bygningsplater, samt for ilegging av papirremse.

Professional Våtromssparkel brukes primært i våtrom eller der hvor det kreves en våtsterk sparkel. Professional Våtromssparkel inngår i Nordsjøs Våtromssystem, som er godkjent av Malerbransjens standard for våtrom (MVK).

Behandling

Underlaget skal være fast, rent og tørt. Professional Våtromssparkel er tilpasset håndsparkling. Ved sliping anbefales det å bruke øyebeskyttelse og støvmaske.

Unngå å sparkle når temperaturen er under +5°C.

Helse og miljø

Sparkelsjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data

Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Sampolymerlatex
Kornstørrelse: Max 0,16 mm
Densitet: 1,10
Tørketid: +23°C 50 % RF: 4 timer, avhengig av sjikttykkelse
Fyllevne: Ca. 5 mm
Vannmotstand (metodemodifisert SS184164):
Over 2000 omdreininger
Luft/temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Håndsparkling, sprøyting eller spredning med ca. 3% vann
Slippeegenskaper: Lettslipt
Emballasje: 250 gram, 2,5 liter og 10 liter
Farge: Blåtonet
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt

Overensstemmer med kravene for CE-merking i følge direktivet: EN 13963 og EN 15824.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.