

Original Møbellakk Halvblank

Juli 2016



Produktbeskrivelse

Original Møbellakk Halvblank er en halvblank, vanntynnbar klarlakk for innendørs lakkering av møbler, oppbevaringsflater og andre elementer av tre som krever en slitesterk overflate. Original Møbellakk Halvblank har god motstandsdyktighet mot vann, fett og husholdningskjemikalier.

Behandling

Lakken røres godt om før bruk. Overflaten skal være ren og tørr. Ubehandlet tre lakkas 2-3 ganger, avhengig av treets inntrengingsevne. Slip lett med et fint slipepapir mellom strøkene.

Tidligere lakkert tre rengjøres med Original Forvask. Blanke flater mattes ned. Påfør 1-2 strøk med Original Møbellakk Halvblank.

Lakker aldri når temperaturen er under +10°C.

Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester slik at du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke disse minsker du produktets miljøpåvirkning. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres for gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data

Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Polyuretandispersjon/
Akrylsampolymer
Glans: Halvblank 35
Støvtørr: +23°C grader 50 % RF: 2 timer
Overmalbar: 6 timer
Luft/temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk: 8-12 m²/l
Emballasje: 0,5 liter og 1 liter
Renngjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat A/e) 130 g/l. Inneh. maks 115 g/l

Miljø

Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester slik at du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke disse minsker du produktets miljøpåvirkning.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.