

ICONIK Texstyle

Teknisk datablad

Klassifisering	Standard	Testresultat
Produkttype	EN ISO 26986	Heterogent vinyl gulv
Klassifisering for bomiljø	EN ISO 10874	23 Høy
Klassifisering for industrimiljø	EN ISO 10874	41 Moderat
Bindemiddel-innhold	ISO 11638	Type I
Produktegenskaper	Standard	Testresultat
Total tykkelse	ISO 24346	2,80 mm
Tykkelse slitesjikt	ISO 24340	0,35 mm
Total vekt	ISO 23997	1760 g/m ²
Ytelse for CE-Merking	Standard	Testresultat
CE-merking / DoP	EN 14041	0007-0016-DOP-2022-03
Brannklassifisering	EN 13501-1	Cfl-s1
Sklihemmende egenskaper	EN 13893	Klasse DS ($\mu \geq 0,30$)
Sklihemmende egenskaper	DIN 51130	R10
Antistatiske egenskaper	EN 1815	Antistatisk (≤ 2 kV)
Varmeledningsevne	ISO 10456	0,030 m ² •K/W
Tekniske egenskaper	Standard	Testresultat
Inntrykksmerker	EN ISO 24343-1	≤ 0.20 mm
Belastning fra stolhjul	ISO 4918	Ingen skader
Trinnlydsdempning - ΔLw	EN ISO 717-2	19 dB
Fargeekthet - lys	ISO 105-B02	≥ 6
Kjemikaliebestandighet	ISO 26987	Utmerket motstand ²
Gulvvarme		Ja (maks. 27° C)
Dimensjonsstabilitet	EN ISO 23999	Målt gjennomsnittsverdi : ≤ 0.15 %
Miljøegenskaper	Standard	Testresultat
Gjenvinnbarhet		Monteringskapp
Resirkulert innhold		17 %
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)		5,50 kg CO ₂ e /m ²
Ftalatinnhold		100% Ftalatifri
TVOC-utslipp etter 28 dager	EN 16516	≤ 100 $\mu\text{g} / \text{m}^3$
BREEAM-poeng		A+
Formaldehydutslipp		E1
EPD		Ja
Material Health Statement		Ja
Allergy UK Seal Of Approval		Godkjent
Dimensjoner og designs		
Rull		Rull 2 m x 25 m Rull 3 x 25 m Rull 4 x 25 m
Antall tilgjengelige design		31

Sjekk gjeldende garantier for Norge.



Informasjonen gitt her kan endres uten ytterligere varsel (07/06/2023). I henhold til European Regulation N°305/2011 for CE-merking, så er våre Declarations of Performance tilgjengelig på vår webside www.tarkett.no. Se mer utdypende og oppdatert informasjon om montering, renhold og vedlikehold på www.tarkett.no som alltid skal følges.