

HEY'DI SPECIAL

Ferdige produkter på sementbasis for tetting mot vanngjennomslag og fukt i alle typer av murverk - også fjell.



Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di Special består av 3 produkter, Sement 1, Sement X og Forseglingsvæske som benyttes til tetting av lekkasjer i mur, betong og fjell.

Forarbeid

Flaten rengjøres grundig, maling, kalk, løs puss, asfalt o.l. fjernes. Underlaget må være fast. Løse fuger repareres med mørtel. Ved lekkasje i vinkel mellom gulv/vegg bør gulvet hugges opp ca. 10 cm ut fra vegg, 1-2 cm dypt, og veggen likedan i ca. 5 cm høyde. Vannførende riss eller sprekker bør «åpnes» - hugg opp en fuge på noen cm bredde og 1 cm dybde. Glatte betongflater bør prikkhugges eller sandblåses før behandling med Hey'di Special for at god heft skal oppnås mellom tetting og betong.

Før Hey'di Special påføres skal overflaten forvannes rikelig. Sterkt sugende underlag bør dynkes med vann flere ganger. La vannet trekke inn i underlaget før behandlingen påbegynnes.

Bruksmåte

Rennende vann stoppes først ved å presse en håndfull Sement X mot lekkasjestedet, deretter utføres nedenstående prosess. Sement 1 blandes med vann til en velling og påføres med gresskost. Vellingen størkner på 10-15 min, så bland ut små mengder av gangen. Sement 1 som har begynt å størkne, kan ikke spes på nytt med vann.

EGENSKAPER

Vannstopper

Tetting av lekkasjer i mur, betong og fjell

Umiddelbart etter at Sement 1 er påført, gnis Sement X-pulveret inn i den våte slemmingen. Trekk pulveret på nedenfra og påfør så mye at overflaten blir tørr. Bruk gummihansker. NB! Sement X er det vannstoppende produktet og det er viktig at dette utføres grundig. Såsnart påføringen av Sement X er fullført, påføres Forseglingsvæsken med en rengjort pensel. Væsken trekker seg gjennom de påførte sementlag og inn i muren, poretter denne ved krystallisering, og forankrer tettingen.

Sement 1 blandes ut igjen og slemmes på flaten. Etter ca. 20 minutter bør ytterligere ett strøk med Sement 1 påføres. Prosessen er hurtigbindende og utføres fortløpende. Fullfør 2-4 m² av gangen. Rengjør redskapen med vann etter hvert arbeidstrinn.

En Special-behandlet overflate kan pusses, eller påføres andre sementbaserte produkter f.eks. Hey'di Hvit. Benytt alltid Hey'di KZ mørteltilsetning for å sikre god heft. Det frarådes å male overflater som er behandlet med Hey'di Special.

Forbruk

4,5 kilo sett dekker ca. 1-2 m².

Lagring

Lagres tørt i inntil 2 år.

Pakning

4,5 kilo eske



PRODUKTDATABLAD

For flere produkter og produktinformasjon se heydi.no

HEY'DI SPECIAL

Ferdige produkter på sementbasis for tetning mot vanngjennomslag og fukt i alle typer av murverk - også fjell.

TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):

Testet av NBI

Testrapport på forespørsel

PRODUKTKODER:

Varenummer: 118

GTIN nummer: 7054150000123

NOBB nummer: 10157030

PR-nummer:

Revisjonsdato: 05.10.23

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.