



# HEY'DI SPECIAL WATERPROOFER

Ferdige produkter på sementbasis for tetning mot vanngjennomslag og fukt i alle typer av murverk - også fjell.

## Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di Special består av 3 produkter, Sement 1, Sement X og Forseglingssvæske som benyttes til tetting av lekkasjer i mur, betong og fjell.

## Forarbeid

Flaten rengjøres grundig, maling, kalk, løss, puss, asfalt o.l. fjernes. Underlaget må være fast. Løse fuger repareres med mørtel. Ved lekkasje i vinkel mellom gulv/vegg bør gulvet hugges opp ca. 10 cm ut fra vegg, 1-2 cm dypt, og veggen likedan i ca. 5 cm høyde. Vannførende riss eller sprekker bør «åpnes» - hugg opp en fuge på noen cm bredde og 1 cm dybde. Glatte betongflater bør prikkhugges eller sandblåses før behandling med Hey'di Special for at god heft skal oppnås mellom tetting og betong.

Før Hey'di Special påføres skal overflaten forvannes rikelig. Sterkt sugende underlag bør dynkes med vann flere ganger. La vannet trekke inn i underlaget før behandlingen påbegynnes.

## Bruksmåte

Rennende vann stoppes først ved å presse en håndfull Sement X mot lekkasjestedet, deretter utføres nedenstående prosess. Sement 1 blandes med vann til en velling og påføres med gresskost. Vellingen størkner på 10-15 min, så bland ut små mengder av gangen. Sement 1 som har begynt å størkne, kan ikke spes på nytt med vann.

Umiddelbart etter at Sement 1 er påført, gnis Sement X-pulveret inn i den våte slemmingen. Trekk pulveret på nedenfra og påfør så mye at overflaten blir tørr. Bruk gummi-hansker. **NB!** Sement X er det vannstoppende produktet og det er viktig at dette utføres grundig.

Såsnart påføringen av Sement X er fullført, påføres Forseglingssvæskens med en rengjort pensel. Svæskens trekker seg gjennom de påførte sementlag og inn i muren, pore-tetter denne ved krystallisering, og forankrer tettingen.

Sement 1 blandes ut igjen og slemmes på flaten. Etter ca. 20 minutter bør ytterligere ett strøk med Sement 1 påføres. Prosessen er hurtigbindende og utføres fortløpende. Fullfør 2-4 m<sup>2</sup> av gangen. Rengjør redskapen med vann etter hvert arbeidstrinn.

En Special-behandlet overflate kan presses, eller påføres andre sementbaserte produkter f.eks. Hey'di Hvit. Benytt alltid Hey'di KZ mørteltilsetning for å sikre god heft. Det frarådes å male overflater som er behandlet med Hey'di Special.

## Forbruk

30 kilo sett sett, dekker 8-10 m<sup>2</sup> og 4,5 kilo sett dekker ca. 1-2 m<sup>2</sup>.

## Lagring

Lagres tørr i inntil 2 år.

## Pakning

Sement 1:	12,5 kilo spann
Sement X:	12,5 kilo spann
Forseglingssvæske:	5 liter kanne
Minisett:	4,5 kilo eske



## TEKNISKE DATA

Testet av NBI.

Testrapport på forespørsel.

## PRODUKTKODER

### Hey'di varenr:

Sement 1 12,5 kilo:	115
Sement X 12,5 kilo:	116
Forseglingssvæske 5 kilo:	117
Minisett 4,5 kilo:	118

### GTIN nr:

Sement 1 12,5 kilo:	7054150000093
Sement X 12,5 kilo:	7054150000109
Forseglingssvæske 5 kilo:	7054150000116
Minisett 4,5 kilo:	7054150000123

### Nobb nr:

Sement 1 12,5 kilo:	10157006
Sement X 12,5 kilo:	10157014
Forseglingssvæske 5 kilo:	10157022
Minisett 4,5 kilo:	10157030

### Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 16.11.11



### HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.