



SITKO FLEX

Tätningstejp för tätning av ångspärr

PRODUKTBESKRIVNING

Nordens mest sålda och mest pålitliga multifunktionella tätningstejp. Sitko Flex är en stark och flexibel tätningstejp mot de flesta byggnadsmaterial, eftersom den kan användas både inomhus och utomhus. Sitko Flex kan monteras i kalla och varma förhållanden. God åldringsbeständighet. Ingående material är gift- lösningsmedelsfria.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Sitko Flex är en tejp som används för att skapa en tät och fuktsäker försegling i olika byggnadssammanhang, både inomhus och utomhus. Den kan appliceras på skarvar, genomföringar eller skador på olika typer av material, såsom PE-folie, Non Woven, aluminiumbelagd isolerskiva, PVC, trä, well, glas, gips och metall med flera.

Tejpen förhindrar att fukt och ånga tränger igenom eller ut ur känsliga byggnadsdelar och orsakar skador eller mögel. Den skyddar också mot väder och vind på utsidan av klimatskärmen. Genom att täta skarvarna i den inre eller yttre delen av klimatskärmen minskar tejpen också energiförlusterna i isolerade konstruktioner.

FÖRDELAR MED PRODUKTEN

- Kan monteras året runt
- God vidhäftning
- Kan appliceras i varma och kalla förhållanden
- Åldringsbeständighet i minst 50 år
- Finns i olika bredder
- Finns även med slitsad release
- För tätning av plast, ångspärr, vindskydd och gipsskivor.
- Separat tvådelat skydd av häftningsytan underlättar monteringen (DR-version)



ARTIKELTABELL

Produkt nr.	Produktnamn	Mått	Förpackningsstorlek	Vikt / Kartong
07523	Sitko Flex	50 mm x 25 m	12 rll / box	7,0 kg
37524	Sitko Flex	75 mm x 25 m	8 rll / box	7,5 kg
07502	Sitko Flex	100 mm x 25 m	6 rll / box	6,9 kg
02422	Sitko Flex	200 mm x 25 m	2 rll / box	4,8 kg
37528	Sitko Flex DR	50 mm x 25 m (12/38 DR)	12 rll / box	6,5 kg
07530	Sitko Flex DR	60 mm x 25 m (30/30 DR)	10 rll / box	6,8 kg
37529	Sitko Flex DR	60 mm x 25 m (20/40 DR)	10 rll / box	6,8 kg
37523	Sitko Flex DR	150 mm x 25 m (75/75 DR)	4 rll / box	6,8 kg

DR = Slitsad release

TEKNISK INFORMATION

Egenskaper	Klassificering
Ytmaterial	Polyetenmembran
Sammanställning	Elastisk
Färg	Grön
Lim	Polyakryllim
Grundmaterial	UV-stabiliserad polyetenmembran
Vikt	490 g/m ²
Draghållfasthet	≥ 50 N / 25 mm
Värmebeständighet	-40 °C - + 80 °C
Fästförmåga	≥ 30,0 N / 25 mm
Kompatibilitet med byggnadsmaterial	Kompatibel
Certifikat	P-märkning nr SC1387-11 (50 år)
Lagring	I torrt och svalt (+ 20 °C)
UV-skydd	Oskyddad i 6 månader *
Väderbeständighet	Oskyddad i 6 månader *
Monteringstemperatur	Rekommenderas +5 °C - +35 °C / min. -10 °C **

* Produkten bedöms vara beständig mot ultraviolett strålning och normala väderpåfrestningar under en period på upp till 6 månader, under förutsättning att produkten hanteras och appliceras enligt tillhörande handlingar.

** Sitko Flex-tejpen kan monteras under vinterförhållanden i -10 °C. I detta fall bör särskilt kontaktytorna och lagring av tejpens före montering uppmärksammas. Det får inte finnas is, imma eller fukt på kontaktytan. Tejpen bör lagras i varma förhållanden i +20 °C. För att säkerställa bästa resultat och fäste bör alla kontaktytor grundas med Sitko Primer.



CERTIFIERAD



BASTA



SundaHus

Svanen

