



STRIKOLITH GW-PLUS

-nettpuss til Scan Blokk og EPS



BMC

www.bmc-norge.no



Til pussing av Scan Blokk eller EPS byggesystemer kan man benytte Strikolith GW-PLUS.
Pussen er fiberforsterket, noe som gjør at man oppnår optimal heft
på svakt- og ikke-sugende underlag.

- Kan brukes universelt.
- Fiberforsterket, noe som gir optimal heft.
- Lett å bearbeide på grunn av de lette tilsetningsstoffene sterkt vannavstøtende.
- Kan også brukes som sokkelpuss.
- Kan leveres i farge (minimum klarhetsverdi 30).
- Lagringstid: ca. 9 måneder ved kjølig, tørr og frostfri lagring.

FORARBEID:

Underlaget må være bærekraftig og stabilt, fritt for støv og løse partikler, forskalingsolje, fukt eller andre forurensninger som kan påvirke festeevnen negativt.

GENERELT:

- GW-PLUS kan brukes både manuelt og med maskiner.
- Ved manuell bruk blandes innholdet i sekken til en homogen masse med ca. 7,5 l rent kranvann.
- Må ikke blandes med andre stoffer.
- Redskap rengjøres umiddelbart med vann etter bruk.
- Strikolith GW-PLUS må beskyttes mot uttørring og værpåvirkning mens det brukes.
- Når GW-PLUS overflatebehandles med et Strikolith malingsystem bør underlaget være pH-nøytralt, og restfuktighetinnholdet i underlaget være maksimalt tre vektprosent.

TEKNISKE DATA:

Mørtelgruppe	CSIII i henhold til DIN EN 998-1
Bindemiddel:	hvit sement, kalkhydrat
Tilsetningsstoff:	fin sand, lettvektsfyllstoffer og fibre
Kornstørrelse:	ca. 1 mm
Vann-mørtel-forhold:	ca. 7,5 l per 20 kg
Trykkfasthet:	ca. 4 N/mm ²
Kapillært vannopptak:	W2 (i henhold til DIN EN 998-1)
Vannndampsdifusjonsmotstand μ :	ca. 15 (i henhold til EN 1745)
Varmeledning:	0,35 W(m-K) for P = 50 % (i henhold til EN 1745)
	0,40 W(m-K) for P = 90 % (i henhold til EN 1745)
Heft på mineralsk underlag:	minimum 0,25 N/mm ²
Heft på EPS:	minimum 0,08 N/mm ²
Mengde:	ca. 21 l pr. 20 kg sekk

De tekniske verdiene som er gjengitt ovenfor har blitt bestemt i laboratorium under ideelle forhold. Avvik fra dette kan oppstå/forekomme i praksis.

Visste du at ved å pusse med Pearl selvrensende puss, så holder fasadens coating seg i ca. 3 år lengre enn gjennomsnittlig slutt puss?



Påfør Strikolith GW-PLUS rundt dør- og vindusåpninger og hjørneprofiler med nett monteres inn i pussen. I "stresshjørner" det vil si hjørner i åpninger som er ekstra utsatt for bevegelse, pusses 30x30 cm svinnarmeringer inn (skjæres til fra Strikolith Armeringsnett).



Strikolith GW-PLUS trekkes på underlaget jevnt på med en sparkel av rustfritt stål. Avrettes med stor tannsparkel (tenner 10x10 mm) til å lage spor. Nett pusses inn. Lagtykkelse 4-8 mm. Overflaten glettes til med et stålbrett.



Før påføring av slutt puss må GW-PLUS primes med Strikolith Primer. Primeren skal tørke i 24 timer. Velger du en mørk farge på slutt pussen lønner det seg å velge samme farge på primer som på overflatefargen, for å unngå gjennomskinn.

Slutt puss silikon/Pearl selvrensende slutt puss (1 - 1,5 eller 2 mm) trekkes på i et tynt lag med et stålbrett. Slutt puss silikon/Pearl selvrensende slutt puss skures/pusses med et plastbrett.

GW-PLUS
Leveres i 20 kg sekk, standardfarge hvit/lysgrå. Andre fargevalg etter rådføring og på forespørsel.



Architect LAB32 Architects, Photographer Rene de Wit Architectuurfotografie,
Photo-owner Strikolith B.V



BMC AS // Stoltenbergsgate 58, Postboks 238, 3101 Tønsberg
Tlf. 33 30 03 90 // bmc@bmc-norge.no // www.bmc-norge.no

