



weber Mineralux 8270 Betongmaling

- Elastisk overflatebehandling for betong
- Karbonatiseringsbremsende
- Diffusjonsåpen

Beskrivelse

weber Mineralux 8270 Fin er en betongmaling for fasader. Basert på høyverdig akrylatdispersjon. Produktet er elastisk, diffusjonsåpen og gir normalt en bra beskyttelse mot karbonatisering.

Bruksområde

Mineralux 8270 Betongmaling Fin er en dispersjonsbasert betongmaling med høy karbonatiseringsmotstand og høy vedheft til betong. Den er velegnet til å beskytte betongoverflater eller sementpuss både innvendig og utvendig.

Type underlag

- Betong

Godt å vite før påføring

Mineralux 8270 er normalt støvtørr på ca 1 døgn. Beskytt overflaten mot kraftig regn/ vannpåvirkning til hele sjiktet er gjennomtørket (ca 2-3 døgn).

Forbehandling

Korrosjonsutsatt stål skal først dekket med rustbeskyttende maling. Underlaget skal være rent og fri for løse, porøse og fete forurensninger. Gammel løstsittende overflatebehandling skal fjernes. Underlaget skal være tørt og ha god fasthet. Betong med veldig glatt eller porøs overflate grunnes med weber.prim Silikongrunn utblandet 1:1 med vann. Grunningen forlenger generelt vedlikeholdsintervall. Betong med god fasthet som har en grov overflatestruktur behøver kun grunnes hvis overflaten ansees å være veldig utsatt for karbonatisering.

Produktspesifikasjon

Materialforbruk	For grunning: 0,1-0,2 liter/m² av weber.prim Silikongrunn avhengig av sug fra underlaget. Mineralux påføres i 2 sjikt: ca 0,25-0,45 kg/m²/ sjikt (0,15-0,3 ltr)
Påføringstemperatur	+5 til +25 °C
Bindemiddel	Akrylplastdispersjon
Fiber	Nei
Frostbestandig	Nei
Lagring	Ca 12 måneder. Lagres frostfritt.

Utførelse

Etter eventuell grunning med weber.prim Silikongrunn, påføres første strøk med Mineralux 8270 evt. utblandet med maks 20% vann avhengig av underlagets vannabsorpsjon og ønsket konsistens. Dagen etter påføres andre strøk av Mineralux 8270 ublandet. For å beskytte betongen mot karbonatisering kreves minst 0,5 kg/m² påført i to sjikt.

Mineralux 8270 påføres med pensel, rulle eller sprøyte. Verktøy rengjøres i vann.

Vær oppmerksom på

Påføres ikke i sterkt sollys.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.