



SOLID BASIC NORMALTØRKENDE

SOLID Basic Normaltørkende er en fiberarmert, sementbasert, selvutjevne avrettingsmasse til innendørs bruk. SOLID Basic Normaltørkende kan legges i tykkelser fra 10 mm til 70 mm.

Beskrivelse

SOLID Basic Normaltørkende er en fiberarmert, sementbasert, selvutjevne avrettingsmasse til innendørs bruk. SOLID Basic Normaltørkende kan legges i tykkelser fra 10 mm til 70 mm.

Bruksområder

SOLID Basic Normaltørkende er en avrettingsmasse for alle underlag før overdekking med gulvbelegg, fliser m.m. SOLID Basic Normaltørkende benyttes også til innstøping av elektriske varmekabler og rør til vannbåren varme. I våtrom skal SOLID Basic Normaltørkende alltid overdekkes med membran eller tett belegg. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste temperatur er +6 °C, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid - Underlag

Overflaten må være fri for løse partikler, sement, støv, fett og andre urenheter som kan redusere vedheften. Sementhud på overflaten bør fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og puss primes med primer i forholdet 1 del primer til 3 deler vann. Tre og spon primes med ufortynnet primer. På glatte, ikke sugende underlag utføres primingen som gysing, SOLID Basic Normaltørkende blandes med en væskeblanding av primer blandet 1:1 med vann til en velling som koster ut på underlaget dagen før sparkling. På sviktende treunderlag skal SOLID Basic Normaltørkende legges ut i min. 20 mm tykkelse og armeres med stålnett. Bruk stenglist for oppdeling av gulvet, og nivåpinner for å markere sparkelhøyden. Normalt utføres priming dagen i forveien. Når det primes samme dag som avretting finner sted, er det viktig å påse at primeren har trukket ned i underlaget og er overflatetørr, før SOLID Basic Normaltørkende legges ut.

Utblanding - Bruksmåte

Hell først rent vann i blandekaret, 3,0-3,2 liter vann til 20 kilo SOLID Basic Normaltørkende. Utblanding foretas med drill med blandevisp. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri, lettflytende masse. Brukstil utblandet masse er ca. 30 minutter, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet

romtemperatur før bruk, alternativt kan det benyttes lunkent vann (max. +30 °C). Begynn sparkling mot korteste vegg. Hell ut massen kontinuerlig i strenger på max. 5-7 meter. Hver streng legges litt inn i den forrige slik at massen hele tiden flyter samme vei og flyter ut til en jevn, plan flate. I hjørner og under 15 mm lagtykkelse kan man hjelpe massen helt ut ved hjelp av en tannsparkel. Best sluttresultat oppnås ved å arbeide kontinuerlig til hele gulvet er belagt. SOLID Basic Normaltørkende kan også legges ut med alle vanlige sparkelpumper. Verktøy og maskiner rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20° C, 50 % RF) -

Overdekking

SOLID Basic Normaltørkende kan belastes med vanlig gangtrafikk etter 2-4 timer, keramiske fliser kan monteres etter ca. 12 timer. Ved overdekking med påstrykningsmembran eller tette belegg skal massen tørke minst 7 døgn pr. cm. Ved lavere temperatur og/eller høy luftfuktighet kan tørketiden bli forlenget. Varmekabler i underlaget må være avslått, det skal ikke tilføres ekstra varme, og det skal ikke ettervannes. Varmekabler kan tilkobles ca. 1 uke etter ferdig belegg.

Forbruk

1,8 kilo SOLID Basic Normaltørkende pr. mm. beleggtykkelse pr. m².

Lagring

Lagres tørr. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

TEKNISKE DATA

Materialforbruk:.....	1 mm = 1,8 kg/m ²
Minimum sjikttykkelse:.....	10 mm
Maksimum sjikttykkelse:.....	70 mm
Vanntilsetning	3,0-3,2 l/20kg
Temperatur i luft og underlag: +10-20 °C	
Brukstid:.....	Ca. 30 min
Gangbar etter:	2-4 timer
Beleggbar etter:.....	7 døgn.pr.cm
Trykkfasthetsklasse:.....	C25 i ht. EN 13813
Bøystrekkfasthetsklasse: F7 i ht. EN 13813	
Flyteveie etter SS923519:.....	140-145 mm
.....	(flytring 50x22 mm)

Revisjonsdato: 02.10.24